

на гипсова основа



knauf

Кнауф България ЕООД

1618 София,
ул.Ангелов Връх 27
Тел.: (+359) 2 91 789 10
Факс: (+359) 2 91 789 43
e-mail: info@knauf.bg
www.knauf.bg

Грундове Кнауф



Кнауф Дълбочинен грунд
Грунд за прашни повърхности,
стари мазилки и т.н.



Кнауф Грунд за хигроскопични
основи Grundiermittel
Регулира и разпределя еднакво
попиването на подложния
абсорбиращ или неабсорбиращ
слой.



Кнауф Бетонконтакт
Увеличава сцеплението с неаб-
сорбиращите основи.

Инструменти Кнауф за обработване със Rotband




knauf

Rotband

Еднослойна мазилка

С един единствен слой
една перфектна стена
готова за боя!



Основа	Предварително третиране на основата	Препоръки
Бетон с гладка повърхност	Основата трябва да бъде суха, обезпрашена, да няма накъсвания и лопене, да не е замръзана, за чиято носеща способност и да не бъде водуостоична.	
Зидария от всички типове	Повърхностите от бетон трябва да бъдат сухи, на повърхността не трябва да има остатъци от котракти масла.	
Зидария Автомобилен Клемчен Бетон	Ако е необходимо нанасянето на втора основа, преди първият слой се изтрива с мастиар, изглежда се и се оставя да стече. Веднага след като стече се нанася втория слой. Той се обработва според инструкцията.	
Глоскости от каменен или циментен материал (тип PAL)	Кнауф Rotband се нанася на един слой, дебел минимум 15 mm.	
За всяка къмбрияваща основа, непосочени по-горе, трябва да се поиска отдължна препоръка.		
<p>Кнауф Rotband еднослойна гипсова мазилка</p> <p>Технология на нанасяне</p> 		
<p>Мазилката Кнауф Rotband се поставя във чиста Вода (30 kg в около 20l Вода). Изчаква се около 3-5 мин. материала да поеме Водата, след което се разбърква с бъркалка на бавни обороти докато се образува хомогенна смес (т.е. да няма останали бучици).</p> 		
<p>Материалът се нанася на стената с мистрия или пердашка.</p> 		
<p>СЪВЕТ За изпълнението на перфектната повърхност за най-кратко време – до 30 мин. след разбъркване мазилката се изтрива с мастиар. Малко преди да се стече еventualните неравности могат да се излагат с “рязане” с помощта на широката шпакла.</p> 		
<p>Мазилката се оставя да “почине” около 90 мин. докато при допир повърхността не се деформира (не остават отпечатъци). След това повърхността се изглежда с навлажнена гладилна гъба (груба, твърда) докато се образува “мяко”, което да позволя шпакловането.</p> 		
<p>След леко стягане (матова повърхност), се шпаклюва с пердашка или широка шпакла (60 cm).</p> 		
<p>Само с един слой, само с един материал постигаме основна мазилка и шпакловка!</p>		
 <p>Еднослойната мазилка Кнауф Rotband се използва за вътрешни помещения с относително нормална влажност, включително за бани и кухни.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Бързо и лесно нанасяне • Еднослойна мазилка • Идеално гладки повърхности • Паропропускливо • Много добра рентабилност • Основа на всекакъв тип покритиен слой 		
<p>Технически данни</p> <p>Големина на гранулите: 0-2 mm Средна дебелина на слоя: 10 mm</p>		
<p>Разход</p> <p>Около 0,85 kg/m²/mm дебелина на слоя. Необходимите количества са средни ориентиро-въчни стойности, силно зависими от структурата на повърхността на основата.</p>		
<p>Индикации за нанасяне</p> <p>Да не се смесва с други материали. В противен случай, характеристиките на материала могат да се изменят.</p> <p>Инструментите трябва да се почистят с чиста Вода Веднага след ползването им.</p> <p>Мръсните инструменти и пособия могат значително да намалят времето на обработка.</p> <p>Покритиен слой:</p> <p>Бои за вътрешни помещения, тапети – да се използват грундовете препоръчани от производителята на покрития слой.</p>		