

СМ 29

Multi Xpress

Бързосвързващо гъвкаво лепило за плочки

Бързосвързващо лепило на циментова основа
за керамични плочки и гранитогрес на закрито и на открito

Свойства

- за употреба на закрито и открито
- за употреба над подово отопление
- може да се футира след 3 часа

Област на приложение

СМ 29 е бързосвързващо лепило за полагане на абсорбиращи (керамика, фаянс) и неабсорбиращи керамични плочки (гранитогрес, стъклокерамика), естествен камък (след предварителен тест), както и на фини мозаечни или стъклени плочки. За употреба на закрито и открито върху всянакъв вид циментови основи. Подходящо за лепене на плочки върху критични и деформиращи основи (подово отопление, кухни, бани, балкони и тераси).

Подготовка на основата

СМ 29 се използва върху здрави, носещи, равни, чисти и сухи основи. Слоевете със слаба механична устойчивост се отстраняват по механичен път. Попиващите основи трябва да се грундират с Ceresit CT 17, а непопиващите и критични основи да се грундират с CN 94. Грундът се оставя да изсъхне за мин. 2-3 часа.. Неравности до 5 mm се изравняват с СМ 29 един ден преди полагането на плочките.

Употреба

СМ 29 се изсипва в предварително измерено количество студена и чиста вода и се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Оставя се да узреет 5 мин. и се разбърква отново.



Една торба СМ 29 се смесва със 5,5-6,0 l вода. Количество приготвен разтвор трябва да се оползотвори за около 30 мин.

Материалът се нанася с помощта на назъбена маламашка. Размерът на зъба на маламашката зависи от големината на плочките.

Когато се използва СМ 29 на открито, е необходимо да се нанесе тънък слой лепило по долната страна на плочката. Покриваемостта на лепилото в този случай трябва да е 100%. Плочките не се потапят предварително във вода.

Внимание

СМ 29 се използва при температура на основата и въздуха от +5°C до +25°C. Техническите показатели са определени при температура +23°C и влажност на въздуха 50%. При

други атмосферни условия трябва да се предвиди по-бързо или по-бавно изсъхване на материала.

СМ 29 съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да бъдат добре защитени. При попадане в очите, трябва да се потърси незабавно консултация с лекар.

Препоръки

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/профессионални потребители. Препоръчва се консултиране с листа с технически данни и информационния лист за безопасност на продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен първо да тества или потърси информация преди полагането на продукта.

Опаковка и съхранение

Хартиени торби от 25 kg.

Срок на годност

6 месеца от датата, отбелязана на опаковката на сухо в оригинална опаковка.

Технически данни

Състав:	циментова смес със синтетични смоли и добавки
Плътност:	прибл. 1,4 kg/dm ³
Съотношение на смесване:	5,5-6,0 l вода / 25 kg CM 29
Температура на работа:	от +5°C до +25°C
Време на узряване:	5 мин.
Фугиране:	след 3 часа
Време на употреба на готовия разтвор:	прибл. 30 мин.
Отворено време (EN 12004):	прибл. 10 мин.
Температурна устойчивост:	от -30°C до +70°C
Сила на сцепление:	≥ 1,0 MPa
Ориентиран разход:	1,5 kg/m ² /mm

Клас на лепилото: C2FTE според EN 12004

