

Боя Henkel фасадна силиконова 15 л, цвят по заявка, Ceresit CT 48



- предлага се в над 210 цвята
- с отлична паропропускливост ☑
- силно устойчива на замърсяване ☑
- устойчива на UV-лъчи ☑
- устойчива на неблагоприятни атмосферни влияния
- лесна употреба

Ceresit CT 48 се използва за трайно покритие и повърхностна защита на фасади и бетонни конструкции, както и за интериори. Подходяща за покриване на минерални основи (бетон, циментови мазилки, вароциментови мазилки и варови мазилки), които никога не са били боядисвани. Боята може да се полага върху минерални, акрилни (Ceresit CT 60, CT 63, CT 64), силикатни, силиконови (Ceresit CT 74, CT 75), както и силикат-силиконови мазилки (Ceresit CT 174, CT 175). Елемент от система за външна фасадна топлоизолация Ceresit Ceretherm. CT 48 осигурява бързо изпарение на влагата от основата и същевременно създава надеждна защита срещу повърхностната влага и атмосферната влажност. Свързващите вещества в боята CT 48 създават ефекта на „водни перли“ при намокряне на покритието. CT 48 е особено подходяща за употреба върху стари мазилки при реставрация на обекти, както и върху повърхности, изискващи голяма гъвкавост и издръжливост на покритието. Фасадите, боядисани с CT 48, могат да се мият с пароструйка под ниско налягане. Нагриването на фасадите от слънцето предизвиква

вредни напрежения, поради което тъмни цветове трябва да се използват върху малки повърхности, например архитектурни детайли.

Основите трябва да са гладки, здрави, носещи, сухи и чисти (почистени от всякакви вещества, които намаляват сцеплението на боята с основата: мазни петна, смоли, прах и др.). Ceresit CT 48 се използва върху:

- бетон (възраст над 28 дни);
- традиционни циментови, вароциментови и варови мазилки (възраст над 14 дни);
- тънкослойни минерални и полимерни мазилки (възраст над 7 дни);
- тънкослойни акрилни, силикатни, силиконови и силикат-силиконови мазилки (възраст над 3 дни);
- гипсови основи (само на закрито) с влажност под 1%, предварително грундиран с дълбокопроникващ грунд без ратворители Ceresit CT 17;
- гипсокартон, гипсо-влакнести плоскости (само на закрито), монтирани съгласно указанията на производителите им и предварително грундиран с грунд CT 17;
- здраво свързали бои с добро сцепление към повърхността.

Неравни и наранени основи се обработват предварително с ремонтен разтвор. Преди започване на работа трябва да се провери здравината на съществуващите мазилки и минерални покрития. Замърсявания, слаби слоеве, бояджийски покрития от варови и туткалови бои, както и остатъци от тапети и лепило трябва да се отстранят изцяло. Препоръчително е основите да се почистват с пароструйка. След измиването повърхността трябва да изсъхне преди следващото обработване. Съдържанието на опаковката се разбърква старателно. За получаването на добро покритие, обикновено е достатъчно боята да се нанесе на два пласта/две ръце. Между нанасянето на двата последователни пласта се спазва технологична пауза между 12 и 24 часа. CT 48 се нанася с четка или машинно. Важно е боята да е нанесена равномерно. При необходимост към продукта може да се добавят не повече от 5% вода и да се разбърка добре. Да не се използват ръждясали съдове и инструменти. Върху една площ трябва да се работи без прекъсване, като се използва боя с един и същи партиден номер върху опаковката или хомогенна смес от опаковки с различни партидни номера. Всички повърхности, които няма да се боядисват, като прозорци, врати и др., трябва да се предпазят (напр. с найлон или фолио). Растения и други декоративни предмети също трябва да се предпазят. Свежите петна от боята незабавно да се измият с вода. Работните инструменти да се почистят с вода веднага след употреба.

CT 48 се нанася при температура на околната среда и на повърхността от +5°C до +25°C и влажност на въздуха под 80%. Всички данни и указания, посочени тук, са определени при температура +20°C и влажност на въздуха 60%. При други атмосферни условия времето на изсъхване се скъсява или удължава. Боята може да предизвика трайно неотстранимо оцветяване на стъклени, керамични, дървени, метални и каменни повърхности, поради което тези елементи трябва да се предпазят от контакт с CT 48. Да се предпазват кожата и очите. По време на работа да се използват защитни ръкавици и очила. Петната от боята старателно да се измият с вода. При попадане в очите, да се изплакнат обилно с вода и да се потърси консултация с лекар

Боята не бива да се полага на силно напечени от слънцето стени. Този продукт не трябва да се смесва с други бои, пигменти или разтвори. Фасадата да се предпазва от дъжд до пълното ѝ изсъхване.

Продукт: [Боя Henkel фасадна силиконова 15 л, цвят по заявка, Ceresit CT 48](#)

Категория: [Бои фасадни](#)

Бранд: [Henkel](#)

Категория бранд: [Грунд Henkel](#)