



## Технически данни:

**Състав:** алкидни смоли, УВ-филтри, УВ-абсорбатори и уловители на свободни радикали, восъци и разтворители без мирис.

**Брой нанасяния:** 3 слоя (във влажни помещения и на открито първо се полага 1 слой Base)

**Разходна норма:** 1 л за 6 - 10 м<sup>2</sup> на три слоя (в зависимост от вида и качеството на дървения материал, обработката на повърхността и начина на нанасяне)

**Съхнене:** 6 до 10 часа, следващото нанасяне е след най-малко 24 часа.

**Почистване на инструментите:** с white spirit (Стодард разтворител), с терпентин или с лак бензин

**Съхранение:** в оригинално затворени опаковки при температура по-ниска от 30 °С, извън досега от деца.

**Точка на възпламеняване:** над 61° С

**Опаковки:** 0,75 л, 2,5 л, 5 л, 10 л