



ТЕКАФИКС

PU

Универсално лепило



ТЕКАФИКС PU универсално лепило е единокомпонентно полиуретаново лепило с добра адхезия към поръзни материали. Залепва дървени материали, които могат да са подложени на механични натоварвания.

Свойства

- Втвърдява се от влагата на въздуха
- Бързо прилепване
- Бързо втвърдяване
- Водоустойчиво
- Химически устойчиво
- Устойчиво на температурни разлики
- Устойчиво на климатични влияния и стареене
- Не съдържа разтворители
- Лесен за употреба

Употреба

- За залепяне на дървени части, когато бързото втвърдяване е задължително, материалите могат да бъдат подложени на механични натоварвания и могат да се употребяват
- Подходящ за залепване на дървени материали към поръзни и непоръзни материали, като изпълнява носеща функция.
- Подходящ за монтиране на части с външно приложение.

Технически характеристики

На неутвърденото лепило

Свойства

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Основа | Полиуретан |
| Състояние | Гелообразно |
| Специфично тегло | От влагата на възуха |
| Време за застъпване | |
| на повърхността | $1430 \pm 20 \text{ кг}/\text{м}^3$ |
| Време на втвърдуване | 6-8 минути |
| Температура за полагане | +5°C до +35°C |

На втвърденото лепило

Класификация на строително

| | | |
|-------------------|----------|----------------|
| лепило за дърво и | EN 204 | D4 |
| дървени материали | EN 204 | > 12 MPa |
| Якост на срязване | EN 28339 | -40°C до +80°C |

Полагане

- Повърхността трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво залепени части
- Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозиращият накрайник, който трябва да е подрязан съобразно количеството което искате да полжите. Поставете флакона в листолета и залепете.
- Прилагайте лепилото на равни точки или прекъснати линии на обратната страна на элемента, който искате да залепите.
- Въпреки високата гъстота на лепилото, се препоръчва допълнително укрепване на залепващите се елементи.
- След полагане на лепилото, изчакайте няколко минути преди да претиснете двете части една към друга.
- За най-добри резултати се препоръчва лепилото между два елемента да е положено колкото се може на по тънък слой.

Опаковка

- 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон).

Съхранение

12 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура между + 5 °C и + 25°C, в оригиналната опаковка.

Мерки за безопасност

S37 Да се носят подходящи ръкавици. S26 При контакт с очите те веднага да се изплакнат обично с вода и да се потърси медицинска помощ. S51 Да се използва само на проветрени места. S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Внимание!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигури в постигането на най-добра краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com