



ЛАКПРОМ
ЛАСКПРОМ



Приложение № 1 към чл. 4 ал. 1 т. 2

Декларация за характеристиките на строителен продукт № 15006/2020.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА КЧ-11

ХЛОРКАУЧУКОВА

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС 11925-80

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Боята е предназначена за хоризонтална маркировка на автомагистрали, всички класове пътища и улици с голяма натовареност на движението, настилки в складови стопанства за течни горива, бензиностанции и газостанции, самолетни писти, с асфалтови и бетонови настилки, паркинги, детски и спортни площадки.

Покритието притежава следните качествени показатели:

- устойчивост на химически въздействия;
- издържа на въздействието на нефтопродукти (керосин, бензин), дестилирана вода;
- отлична устойчивост на износване.

Тези експлоатационни качества гарантират безопасност на движението на местата маркирани с боята.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

"ЛАКПРОМ" АД

1252 София – Световрачене, ул. "Синец" № 16

тел.: (+359 2) 9963112

e-mail: lackprom@bulinfo.net; lackprom@lackprom.com

Уеб сайт: <http://www.lackprom.com>

5. Име и адрес на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо): (сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления)

Фирмата има разработени, внедрени и действащи системи:

- за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. Сертификат No: 32 100 190059. Сертификатор: ТЮФ НОРД България ЕООД;

- за управление на околната среда, която е в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2015. Сертификат No: 32 104 190059. Сертификатор: ТЮФ НОРД България ЕООД

БОИ , ЛАКОВЕ , АЛКИДНИ И ЕПОКСИДНИ СМОЛИ И ДРУГИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

 София 1252 с. Световрачене, ул. „Синчец“ № 16
 Тел. 02/996 3112, E-mail:lackprom@bulinfo.net

**СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАЧЕСТВО
 ЗА ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ**

Артис 71 ЕМА

№ 61 Дата: 24.09.24

 ПРОДУКЦИЯ: **БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ХЛОРКАУЧУКОВА КЧ -11**

Стандартизационен документ: БДС 11925-80

Гаранционен срок: 9 месеца

Партида № 119307


Дата на производство: 30.05.24

| № по ред | Качествени показатели | Методи за изпитване | Изисквания по станд. документ | Резултати от анализ |
|----------|---|----------------------|--|---------------------|
| 1 | Външен вид на боята, след разбъркване | визуално | Хомогенна, течлива маса, допуска се тиксотопия | съответства |
| 2 | Цвят | визуално | цвет RAL 1003 | съответства |
| 3 | Време за изтичане от фуния с диаметър на дюзата 4 mm, при температура 20°C, s, не по-малко от | ЛП-ФСт-002/2000 | 100 | 110 |
| 4 | Време на пълно изсъхване, при (23±2)°C, min, не повече от | БДС EN ISO 9117/2009 | 60 | 40 |
| 5 | Външен вид на филма | визуално | полуматов до матов без набръчкване | съответства |

Заключение: Отговаря на изискванията на БДС 11925-80

Количество: 365 бр

 Опаковка: 24 филма x 700 ml


 Анализирал: 
 (фамилия, подпис)

 Р-Л ОТКК:  /М.Венкова/
 (фамилия, подпис)

Продуктът притежава:

Здравна оценка за приложимост - писмо №2873-1027/04 от Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

| Характеристика | Показател | Метод за изпитване/ изчисление/ определяне |
|--|--------------------------------|---|
| Външен вид след разбъркване | Хомогенна, течлива маса | Визуално |
| Еластичност на филма | не повече от 6 mm | БДС EN ISO 1519 |
| Устойчивост на филма на дестилирана вода при 20 ± 2 °C | не по-малко от 72 h | БДС EN ISO 2812-2 |
| Устойчивост на филма на бензин при температура (20 ± 2) °C | не по-малко от 5 бр.цикли | БДС EN ISO 2812-1 |
| Адхезия на филма | не повече от 1 бала | БДС EN ISO 2409 |
| Време на пълно изсъхване при 23 ± 2 /°C | не повече от 60 min | БДС EN 29117 |
| Изтриваемост на филма при дебелина на сухия филм от 60 µm | не по-малко от 0,7 kg пясък/µm | БДС 14120-77, метод А |
| Цвят | съгласно RAL 1013 | Визуално |

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4.

Подписано за и от името на производителя:

„Лакпром“ АД
1252 гр.София, с. Световрачене, „ул. Синцев“ №16

Р - Л СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Христиня Обретенова

