

# ЕРОМАХ-ЕК

## Указания за употреба

### 1. Подготовка на основата

Повърхността върху която ще се полага трябва да е:

- Суха и здрава.
- Чиста, без замърсявания, които могат да влошат адхезията на материала, като прах, масла и т.н.

### 2. Смесване на компонентите

Компонентите А (смола) и В (втвърдител) са пакетирани в две отделни опаковки, в точно определено съотношение.

Цялото количество на компонент А се смесва с цялото количество на компонент В за около 5 минути чрез подходящ ръчен инструмент (например малка мистрия), до образуване на еднородна смес с равномерен сив цвят. Особено важно е сместа да се разбърка добре в близост до стените и дъното на опаковката, за да се постигне равномерно разпределяне на втвърдителя.

### 3. Полагане

ЕРОМАХ-ЕК се полага с мистрия или шпакла върху сухата и чиста повърхност.

Разход: приблизително 1,85 kg/m<sup>2</sup>/mm

## Опаковка

ЕРОМАХ-ЕК се предлага в опаковки (А+В) от 1 kg, и 4 kg, като компоненти А и В са в предварително точно определено съотношение.

## Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки на места защитени от влажност и пряка слънчева светлина.

Препоръчителна температура на съхранение от +5°C до +35°C.

## Забележки

- 24 след като пукнатините са запечатани с ЕРОМАХ-ЕК може да се запълват с епоксидни смоли за инжектиране ЕРОМАХ-L10, ЕРОМАХ-L20 и DUREBOND.
- Обработваемостта на епоксидните материали се влияе от тяхната температура. Най-добрата температура за полагане е между +15°C и +25°C, при която продукта има оптимална обработваемост и се втвърдява както се очаква. При ниски температури под +15°C се наблюдава забавяне на втвърдяването, докато при високи над +30°C се наблюдава ускоряване. През зимните месеци се препоръчва леко нагриване на продукта преди полагане, докато през лятото е препоръчително материала да се съхранява в студени помещения преди полагане.
- ЕРОМАХ-ЕК е напълно безопасен за здравето след втвърдяване.
- Консултирайте се с инструкциите за безопасност, посочени върху опаковката.
- ЕРОМАХ-ЕК е предназначен за употреба само от професионалисти.

## Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория g, тип SB е 350g/l (2010) за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба продукт ЕРОМАХ-ЕК съдържа max <350 g/l VOC.