

# **“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ**

## **ЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛП-ТС-002/2000**

### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Системата се състои от Грунд за поцинкована ламарина ХС-05 и завършващо покритие – Боя за поцинкована ламарина ХС-15.

#### **Предназначение**

Употребява се за защита на повърхности от поцинкована ламарина. Системата има добра адхезия към поцинкована ламарина, която нараства във времето.

#### **Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Преди употреба грундът и боята се разбъркват добре. Повърхността на поцинкованата ламарина трябва да бъде предварително добре почистена и обезмаслена с разредител ХК-1. Препоръчва се грундът да бъде нанесен в два слоя. Интервалът на препокриване е 24 часа, след което се нанася завършващото покритие ХС-15. При нова поцинкована ламарина директно се нанася боя ХС-15, в два слоя, без да се нанася грунд.

Нанасянето се извършва посредством четка, валяк или шприцпистолет при температура не по-ниска от 5°C.

***Боята и грундът се предлагат в консистенция готова за нанасяне. Не се разреждат.***

За измиване на зацепани места и инструменти се използва разредител ХК-1 .

#### **Технически данни**

1. Цвят
2. Съхливост 20 °C
3. Разход

#### **Грунд ХС-05**

- светлозелен; червен
- 4 часа
- 5 – 6 m<sup>2</sup>/л

#### **Боя ХС-15**

- 10 цвята
- 4 часа
- 6-7 m<sup>2</sup>/л

#### **Опаковка**

Метални кутии с вместимост 0,700 л.; метални кофи по 18 л.

#### **Съхранение**

В сухи помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0° до 25°C.

#### **Гаранционен срок**

ЦЕНТРАЛА  
996 30 66

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38 вът.. 312

ФАКС  
996 31 42; 996 31 39