

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА КЧ-11(хлоркаучукова) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Представява: Еднокомпонентна боя, произведена на база активни и светлоустийчиви пигменти, пълнители и помощни добавки в разтвоар на специални и висококачествени хлоркаучукова и алкидна смоли.

Предназначение:

- За хоризонтална маркировка на пътища и автомагистрали, самолетни писти, паркинги, детски и спортни площадки с асфалтови и бетонни настилки. Отговаря на специалните изисквания на пътното строителство;
- Подходяща за маркиране на републиканската пътна мрежа и на интензивното движение в градската част, с цел осигуряване безопасност на движението.

Свойства:

- Отговаря на EN 1871:2004 “Материали за пътна маркировка. Физични характеристики”;
- Отлични експлоатационни качества, които обезпечават много добри условия за безопасността на движение;
- Висока устойчивост на износване;
- Добра еластичност;
- Висок коефициент на сцепление;
- Устойчивост на бензин и вода.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

Характеристика:

показатели	норма
Външен вид след разбъркване (визуално)	Хомогенна, течлива маса
Време за изтичане, фуния 4 mm, (20±0,5) °C	min 100 s
Време за пълно изсъхване, (20±2) °C, при дебелина на сухия филм 35-55 µm	max 30 min
Време, след което може да се пуска трафика - за републиканска пътна мрежа - за интензивна градска среда	max 60 min max 90 min
Външен вид на покритието (визуално)	полуматово до матово, равно, без набръчкване
Изтриваемост на филма с пясък, при дебелина на сух филм 60 µm (БДС 14120-77)	min 1
Изпитване на решетъчни нарязи: (БДС EN ISO 2409)	max 2

ЦЕНТРАЛА
996 30 66

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38 вЪТ.. 312

ФАКС
996 31 42; 996 31 39

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

показатели	норма
Еластичност на филма при огъване	max 6 mm
Устойчивост към въздействието на дестилирана вода при (20±2) °C; (БДС ISO 2812/1)	min 72 h
Разход	400-500 g/m ² при дебелина на сухия филм около 160-200 μm =300 μm мокър филм. С един литър боя могат да се нанесат 33 линейни метра непрекъсната маркировъчна линия с широчина 10 см и дебелина на сухия филм 160-200 μm

За поддържане на видимостта на маркировката при мъгла и през нощта върху мокрия филм могат да се посипят светлоотражателни стъклени перли, като успоредно с нанасянето му върху мокрия филм с дебелина от 300 μm се посипят перли в количество около 120g/m².

Цветовете: бял, жълт, тревисто зелен, оксидно червен, черен и др.

Опаковка:

- Метални кутии от 900 ml; 3l.
- Метални кофи 18 l=26 kg и др.

Съхранение: Температура на съхранение – до 25 °C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди.

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство, във фабрично затворена опаковка.

Разреждане: При необходимост боята се разрежда с разредител ХК-1 до 10%.

Подготовка на основата: Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, кал и силно омастяване.

Средства за нанасяне: пътно – маркировачна техника, четка, валик.

Почистване на инструментите: разредител ХК-1.

Условия за нанасяне: Работи се в сухо време при температура от 5 °C до 35 °C.

Хигиена и безопасна работа: Боята за хоризонтална пътна маркировка КЧ-11 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването ѝ трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с информационния лист за безопасност.

ЦЕНТРАЛА
996 30 66

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ
996 30 71, 996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
996 43 38 вЪт.. 312

ФАКС
996 31 42; 996 31 39