




МареWrap 11 МареWrap 12

**Тиксотропни епоксидни
китове за подравняване на
бетонни повърхности и за
конструктивно залепване**



ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Подравняване на повърхности от бетон, армиран бетон или зидария преди полагане на тъкани за укрепване **МареWrap**.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МареWrap 11 и **МареWrap 12** са двукомпонентни продукти на основата на епоксидна смола с подобрени, финозърнести инертни материали и специални добавки, разработени в научно-изследователските лаборатории на MAPEI.

След смесване на компонент А на **МареWrap 11** или на компонент А на **МареWrap 12** със съответния им втвърдител (компонент В), те се превръщат в тиксотропна паста, лесна за полагане и върху вертикални повърхности и върху стрехи.

Двата продукта се различават един от друг само по времето за обработка: **МареWrap 11** е подходящ за приложения при температури между +5°C и +23°C, докато **МареWrap 12** се препоръчва при горещи климати.

МареWrap 11 и **МареWrap 12** се втвърдяват без свиване, придобиват изключителна лепливост и механична здравина.

МареWrap 11 и **МареWrap 12** отговарят на принципите, дефинирани в EN 1504-9 ("Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции: определения, изисквания, контрол на качеството и оценка на съответствието. Общи принципи за употребата и полагането на системи"), и минималните изисквания на EN 1504-4 ("Структурно лепене").

ПРЕПОРЪКИ

- **МареWrap 11** и **МареWrap 12** не трябва да се използва върху мокри повърхности.
- **МареWrap 11** и **МареWrap 12** не трябва да се използва върху мръсни или ронещи се повърхности.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

Подготовка на основата

Грундирайте основата с **МареWrap Primer 1** преди полагане на **МареWrap 11** или **МареWrap 12**.

Подготовка на смесите

Двата компонента на **МареWrap 11** и **МареWrap 12** трябва да се смесят заедно. Изсипете компонент В (бял) в компонент А (сив) и разбъркайте с нискооборотна ръчна бормашина, оборудвана с бъркалка, докато смолата се хомогенизира напълно (изцяло сива). Продуктите се доставят предварително дозирани, и затова не използвайте частични количества, за да избегнете риска от неволни грешки в съотношенията, които биха предотвратили втвърдяването на **МареWrap 11** и **МареWrap 12**. Ако са нужни само частични количества, използвайте високопрецизна електронна везна.

Полагане на смесите

МареWrap 11 и **МареWrap 12** могат да се полагат върху бетон, камък, тухли или метал с плоска мистрия след като основата е била грундирана с **МареWrap Primer 1**.

За да постигнете добро подравняване, препоръчваме

да оставите продукта да проникне добре в особено неравните участъци.

Нанесете с назъбена маламашка, приблизително 1 mm слой **MapeWrap 11** или **MapeWrap 12**, в зависимост от температурата, върху все още пресния **MapeWrap Primer 1**. Използвайте плоска мистрия, за да подравните напълно най-неравните части от повърхността. Използвайте същия продукт, за да запълните и заоблите ъглите и да създадете профил с радиус на заобляне не малък от 2 cm.

MapeWrap 11 или **MapeWrap 12** трябва да се полагат в рамките на тяхната трайност след смесване, поради което времето е от жизненоважно значение, за да използвате целия пакет в рамките на посоченото време.

Тъканите за укрепване **MapeWrap** трябва да бъдат полагани върху все още свежите **MapeWrap 11** или **MapeWrap 12**.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ

Не е необходимо да се вземат специални предпазни мерки при температури между +5°C и +30°C. При топло време не излагайте материала на пряка слънчева светлина.

Подравняването трябва да се извършва през хладните часове от деня.

Почистване

Поради голямата сила на залепване на **MapeWrap 11** и **MapeWrap 12** и към метал, препоръчваме да измивате работните инструменти с разтворители (етилов алкохол, толуол и др.), преди продуктът да засъхне.

РАЗХОДНА НОРМА

1.55 kg/m² за всеки mm дебелина.

ОПАКОВКА

2 kg комплекти (компонент А = 1,5 kg, компонент В = 0,5 kg).

6 kg комплекти (компонент А = 4,5 kg, компонент В = 1,5 kg).

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктите трябва да се съхраняват за 24 месеца в оригиналната опаковка и при температури не по-ниски от +5°C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРИГОТВЯНЕ И ПОЛАГАНЕ

MapeWrap 11 и част А на **MapeWrap 12** са дразнещи за кожата и очите. И двете части А и В могат да причинят сенсibiliзация ако влязат в контакт с кожата на предразположени индивиди.

MapeWrap 11 и част В на **MapeWrap 12** са корозивни и могат да причинят изгаряния. Освен това, част В на **MapeWrap 11** може да причини необратими увреждания при продължителна употреба. Не използвайте в присъствието на бременни жени. Продуктът съдържа епоксидни смоли с ниско молекулно тегло

които могат да причинят сенсibiliзация сенсibiliзация в случай на кръстосано замърсяване с други епоксидни съединения. По време на употреба, носете защитни ръкавици, очила, предпазно облекло, използвайте защитна маска за да предпазите дихателната система и работете само в добре проветрени помещения. Ако продуктът влезе в контакт с очите или кожата, измийте незабавно с обилно количество чиста вода и потърсете съвет от лекар. Когато продуктът реагира, той отделя значително количество топлина.

След смесване компоненти А и В препоръчваме полагане на продукта възможно най-скоро и никога не оставяйте контейнера без надзор, докато не бъде изпразнен напълно. Части А и В на **MapeWrap 12** са опасни за водните организми. Не ги изхвърляйте в околната среда.

За допълнителна и по-пълна информация относно безопасната употреба на нашия продукт, моля, направете справка с последната версия на нашия Информационен лист за безопасност. ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въпреки че техническите данни и препоръките, съдържащи се в този информационен лист отговарят в най-голяма степен на знанията и опита ни, цялата информация по-горе във всеки случай трябва да се разглежда като чисто насочваща и предмет на потвърждение след дълговременно практическо приложение; по тази причина всеки, който възнамерява да използва този продукт, трябва предварително да се увери, че той е подходящ за желаното приложение. Във всеки случай, единствено потребителят носи цялата отговорност за всякакви последици, произтичащи от употребата на продукта.

Моля направете справка с актуалната версия на техническия информационен лист на продукта, наличен на нашия уеб-сайт: www.mapei.com

ПРАВНА БЕЛЕЖКА

Съдържанието на този технически информационен лист ("ТИЛ") може да бъде копирано в друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изискванията съгласно ТИЛ, действащи към момента на полагане на продукта на MAPEI.

Най-актуалната версия на ТИЛ може да се изтегли от нашия уебсайт

www.mapei.com.

ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ТИЛ ИЗКЛЮЧВАТ ОТГОВОРНОСТТА НА MAPEI.

Всички справочни документи за продукта са налични при заявка и на адрес в интернет www.mapei.com

