

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА ДЕКОРИТ



Полимерна фасадна мазилка

Готова пастообразна смес за направата на тънкостойни мазилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

„ДЕКОРИТ“ е готова за работа пастообразна мазилка на база акрилатни гипсоперси с добавени минерални пълнители с подобрана зърнометрия, пигменти и консерванти. Произдътът се използва за направа на фина защитно-декоративна мазилка за фасади и интериорни решения. Мазилката създава бяла или цветна водоустойчива грапава побърхност. Дава възможност за изключително разнообразие в архитектурните решения на фасади и отредили фасадни елементи с широка цветова гама, размер на структурните зърнца и по-соки на изпълнение на материала при структурообразуването.

Разнообразната цветова гама е осигурена с качествени обцветители, устойчиви на атмосферни влияния, а крайният декоративен ефект може да бъде с „влажна“ или „драскан“ структура. Обцветяването е по камалози от над 500 цвята.

СВОЙСТВА

- ❖ готова за употреба
- ❖ паропронускаща
- ❖ водоом砥свяща
- ❖ устойчиви на различни климатични условия
- ❖ устойчиви на ултрабиометаболични

ПОДТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Побърхностите трябва да са равни и без дупки. При необходимост отредили неравни участъци от фасадата да се изпълнят с храстарна мазилка. При ремонти на фасадни побърхности да се премахнат нестабилни елементи, да се измият останъците от стара боя и мазни петна. Ремонтираните участъци да имат еднаква здравина и тобороносимост със старата основа преди грундирането. Обработката на основата с грунд „ТЕРАЗИД G-33“ преди полагане на мазилката е задължителна.

www.terazid.com



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|--------------------------|
| - цвят: | по камалоз; |
| - вид: | хомогенна зърнеста маса; |
| - обемно тегло: | 1,7 кг / л; |
| - съпротивление на паропрепречиане: | $\mu = 120$; |
| - минимална температура на филмообразуване: | + 5°С; |
| - устойчивост на сълъдък: | след 24 часа*; |
| *при нормални климатични условия - температура 20°С и влагодъст на въздуха - 50 % | |
| - якост на сцепление при опън | |
| с бетон след 7 дни: | 1,40 MPa; |

СТРУКТУРИ

| | |
|-------------------|--------|
| ❖ Влажна | |
| - фино зърнеста | 1,5 мм |
| - средно зърнеста | 2,0 мм |
| - зърнеста | 2,5 мм |
| - едър зърнеста | 3,0 мм |
| ❖ Драскан | |
| - меко зърнеста | 1,3 мм |
| - фино зърнеста | 1,5 мм |
| - средно зърнеста | 2,0 мм |

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Нанасянето на полимерната мазилка „ДЕКОРИТ“ може да започне минимум 24 часа след етерната обработка с „ТЕРАЗИД G-33“. При нанасяне върху големи площи 6 по-големи със със съпътстващо изображение на 2-3 кофи мазилка „ДЕКОРИТ“. При нужда мазилката може да се разреши с



ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА ДЕКОРИТ



ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- електрическа бормашина и бъркалка
- пластмасова маламашка
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната деноночна температура преди грундирането на основата да не бъде по-ниска от по-висока от + 30°С. Да не се нанася при или преи предстоящи такива и при дълъгочево грее и силиен бляпър.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пастообразна в пластмасова кофа по 2!

ЗАБЕДЕЖКИ

Всички данни за продукта, посочени в технологична карта, са определени при нормална температура (22°С) и отмена на влагодъст на въздуха (50%). При други какви условия технологичното време за изсыпване на мазилката е възможно да се съкса или узър.

Препоръва се при работи в една плоскост (стена) да се работи без прекъсване. При прекъсване на работа да не се оставят нередоредени побърхности. При изпълнение на темпата с различни цветове да се отписва с хартиена лента, като се внимава да не се зацепва готовата мазилка с друг цвят таека.

Преди започване на грундирането и полагането на мазилката е препоръчано да се покрият частите, които няма да се измазват. Да не се полага при директно дълъгочево грее.

РАЗХОД

| ❖ Влажна: | ❖ Драскан: |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1,5 мм - 2,5 кг / м ² | 1,3 мм - 2,5 кг / м ² |
| 2,0 мм - 2,8 кг / м ² | 1,5 мм - 2,8 кг / м ² |
| 2,5 мм - 3,6 кг / м ² | 2,0 мм - 3,6 кг / м ² |
| 3,0 мм - 4,3 кг / м ² | |

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта.

Съдият има отговорност за качеството на продукта, но не и за начин и условията на влагането му.

www.terazid.com

