

Технически характеристики

Грунд Baumit за бои и мазилки 5 кг, розов, BetonKontakt



Продукт

Течен грунд (свързващ мост), подобряващ сцеплението, за гипсосъдържащи минерални мазилки върху бетонови основи.

Състав

Органични свързващи вещества, вода, кварцов пясък, добавки.

Свойства

Много добро сцепление върху бетон, лесен за обработка. С помощта на кварцовите песъчинки осигурява отлична връзка на мазилката към основата

Приложение

Подобряващ сцеплението грунд за гипсосъдържащи мазилки (например Баумит Рацио 1000, Баумит Рацио 1000 Л, Баумит УноРед) върху гладко кофирани бетонови повърхности с ограничено водопопиване. Баумит БетонКонтакт се препоръчва особено в случаите на гладък бетон, тавани от готови бетонови елементи и други предварително заготовени бетонови елементи. Баумит БетонКонтакт е единствено приложим при гипсови мазилки.

Разход:	около 0,5 kg/m ²
Производителност:	около 40 m ² /кофа
pH-стойност:	около 6,5
Консистенция:	пастообразна
Цвят:	розов

Класифика- ция според закона за химикалите

Детайлното категоризиране, съгласно закона за химикалите може да се вземе от Листа за безопасност за продукта (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба

№ 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.), фирма: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg.

Съхранение

На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории

Форма на доставка

Кофа: 20 kg, 1 палет = 24 кофи = 480 kg

Кофа: 5 kg, 1 палет = 64 кофи = 320 kg

Туба: 1 kg

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскаща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се, нефиксирани части и кофражни масла по повърхността. Проверка на основата може да се извърши в съответствие с ÖNORM B 2230-2 и В 3346.

Преработка

Баумит БетонКонтакт се разбърква добре с бавнооборотна бъркалка. Нанася се неразреден, равномерно посредством валяк или четка. Машинно нанасяне е възможно с подходящ уред.

Баумит БетонКонтакт се оставя да съхне минимум 12 часа (в зависимост от температурата и атмосферните условия). Мазилката се полага едва след като Баумит БетонКонтакт е изсъхнал напълно и не лепи.

Температурата на въздуха, на материала и основата по време на нанасянето и процеса на съхненето да не е под +5°C. Високата влажност на въздуха и ниските температури могат значително да удължат времето на съхнене.

В случай, че кварцовият пясък се е утаил, съдържанието в кофата да се разбърква предварително

Указания и общи положения

Видими мокри, влажни или покрити с конденз бетонови повърхности, или бетон, съдържащ повече от 4 % (по маса) влага, не трябва да бъдат измазвани!

Мерки за безопасност

Да се пазят пространствата около обработваните повърхности и особено стъкло, керамика, клинкерни плохи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски същите да се отмият с много вода, да не се изчаква изсъхване и втвърдяване на грунда. Изсъхнал материал може да бъде разтворен и отстранен с помощта на ацетон или етилацетат.

Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.

Продукт: [Грунд Baumit за бои и мазилки 5 кг, розов, BetonKontakt](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Baumit](#)

Категория бранд: [Грунд Baumit](#)