



# Баумакол Бейсик

## Baumacol Basic


**Продукт**

Минерално прахообразно лепило, клас C1 (съгл. БДС EN 12004), за полагане на керамични плочки и плохи или като тънкослоен строителен разтвор.

**Състав**

Цимент, пясък, добавки.

**Приложение**

За лепене на керамика, за вътрешно и външно приложение.

**Технически данни**

(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20°C/60% относителна влажност на въздуха)

Необходимо количество вода:

около 0,28 l/kg (= 28 %)

Време за отлежаване:

около 15 min

Време за ползване на готовата смес:

около 4 h

Отворено време:

около 20 min

Време за корекции:

около 5 min

Максимална дебелина на слоя:

4 mm

Разход:

около 3 kg/m<sup>2</sup>

Изпитан съгласно изискванията на EN 12004.

Препоръчителни инструменти: Бавнооборотна електрическа бъркалка, подходящ смесителен съд, мистрия, гъба.

Едината на гребена да се подбере в зависимост от вида на полаганото покритие. Например:

гребен 4 / 4 / 4 mm при полагане на малоформатни плочки

гребен 6 / 6 / 6 mm при полагане на плохи с гладка задна повърхност

гребен 10/10/10 mm при полагане на плохи с набраздена задна повърхност и т.н.

**Класификация според закона за химикалите**

Символ за опасност: Xi дразнещ

R-фрази: R 36/38: Дразни очите и кожата

R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа

S-фрази:

S 2: Да се пази от деца

S 25: Да се пази от попадане в очите

S 26: При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси консултация с лекар

S 29: Да не се допуска попадане в канализация

S 60: Продуктът и неговата опаковка да се изхвърлят като опасен отпадък.

S 64: При погълдане устата да се изплакне с вода, но само ако пострадалият е в съзнание.

**Съхранение**

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

**Гаранция за качество**

Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

**Форма на доставка**

Опаковка: торби по 25 kg.

**Технология на приложение**

Приложимо върху: бетон, замазка, мазилки на циментова основа, леки бетони и газобетон, гипсови плочи (блокчета) за зидане, в областта на жилищните помещения.

Приготвяне на сместа: В чист съд, посредством бавнооборотна бъркалка, се разбърква хомогенна, без наличия на топки смес (време за бъркане около 3 минути). След около 15 минути време за отлежаване сместа се разбърква за кратко още веднъж.

Съотношение: около 7,0 l вода (отговаря на около 0,28 l/kg) на 25 kg Баумакол Бейсик.

**Общи указания**

Полагане: Лепилото се нанася на две стъпки. В първата стъпка се полага тънък контактен слой върху основата, а във втората стъпка лепилото се изтегля със съответния гребен под ъгъл 45°–60° спрямо основата върху още пресния първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен състав, а евентуалният излишък се отстранява с помощта на мокра гъба.

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и указания за изхвърляне може да се вземе от **ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**.

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под + 5°C, при директно слънчево грееене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин! Ниските температури и високата влажност забавят, а високите температури и ниската влажност ускоряват процеса на свързване и втвърдяване.

Да се ползва само чиста вода (вода от водопровода).

Да не се добавят други продукти. При получаване на ципа върху така нанесения лепилен състав, последният да се отстрани.