

Грунд Ваумит за бои и мазилки 20 кг, BetonPrimer



Свойства

Прахообразна фугираща смес, безвредна за хранителни продукти, водо- и мразоустойчива, оцветена, облагородена, хидравлично свързваща.

Приложение

За външно и вътрешно приложение.

За запълване на фуги до 7 mm широчина.

Основа

Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части. Да отговаря на изискванията на ÖNORM B 2207.

Продуктът е приложим:

- при: керамични плочки, теракота, малоформатни плочи.

Условно приложим:

- при: използване на Бяла Фугираща смес в областта на пода (склонност към замърсяване);

- при: повишени термични и статични натоварвания като подово отопление, готови бетонни елементи, тераси, фасади, басейни.

Неприложим:

за: киселинноустойчива фуга, запълване на дилатационни фуги;
 при: интензивни мокри процеси (индустриално приложение, автомивки). (Препоръчва се: МУРЕКСИН Епоксидна фуга или Фугирац състав Екстрем)

Данни за продукта

Цветова палитра: 25 цвята
Доставна форма: 2 kg кутия

Съхранение: на сухо върху дървени скари, в неотворени оригинални опаковки около 12 месеца.

Разходна норма: 0,5 - 0,9 kg/m², в зависимост от големината на плочите и широчината на фугите.

Формат cm	Широч. на фуга mm	Разход kg/m ³	Формат cm	Широч. на фуга mm	Разход kg/m ³
плочка 5 x 5	3	0,7	плочка 20 x 20	5	0,8
плочка 10 x 10	3	0,6	плочка 30 x 30	7	0,9
плочка 15 x 15	5	0,7			

Технически данни: (Установени при базови температурно-влажностни показатели + 20°C / 60 % относителна влажност на въздуха)

Необходимо количество вода: ок. 0,30 l/kg (= 30 %)
 Време за отлежаване: ок. 15 min
 Време за ползване: ок. 2 h
 Може да се ходи след: около 24 h
 Широчина на фугата: 2 - 7 mm без пукнатини

Указания при употреба

Препоръчителни инструменти:

Бавнооборотна електрическа бъркалка, подходящ съд за разбъркване, зидарска мистрия, фугирац инструмент, гумена шпакла, гъба за фуги, кофа вода.

Предварително подготовка:

Отстраняване на остатъци лепилото по фугата.

Приготвяне на сместа:

В чист съд се размесва хомогенна, без наличие на топки смес посредством бавнооборотна бъркалка (време за бъркане около 3 min).

След около 15 min престой се разбърква още веднъж.

Съотношение: около 7,5 l вода (отговаря на ок. 0,30 l/kg) на 25 kg МУРЕКСИН Фугираща смес

Обогатяване:

Съотношение:

ок. 3,0 kg МУРЕКСИН Универсална емулсия (Universalemulsion) (отговаря на ок. 0,12 l/kg)

ок. 4,5 l вода (отговаря на ок. 0,18 l/kg) за 25 kg МУРЕКСИН Фугираща смес

Обработка:

Нанася се посредством гумена шпакла диагонално спрямо разположението на фугата. Почистване на керамичното покритие след около 5 -15 min с чиста вода и мека гъба. След изсъхване още веднъж с чиста вода се почиства останалият върху плочките циментов филм.

Последваща обработка:

24 часа след фугиране да се пази покритието от механично натоварване (да не се ходи).

Важни Указания

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието! Да не се полага при температури под + 5°C, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин!

Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват свързването и втвърдяването на състава и могат да доведат до неравномерност в цвета на фугата!

Да не се добавят чужди материали!

Фугата да не се мокри предварително!

За да се избегне образуването на петна по фугата, следва лепилото, с което е залепено покритието, да е много добре изсъхнало!

Еднаквост на цвета на фугата се гарантира само в рамките на един партиден номер!

Продукт: [Грунд Ваумит за бои и мазилки 20 кг, BetonPrimer](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Baumit](#)

Категория бранд: [Грунд Ваумит](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com