

Баумит ФинишЕксперт

Пастообразна шпакловка



- Универсална готова за употреба шпакловка
- Оптимално шпакловане
- За ръчно или машинно приложение

Продукт Готова за употреба, пастообразна, ръчна и машинна шпакловка, за вътрешно приложение. Не отделя емисии и летливи органични съединения.

Състав Минерални пълнители, специална полимерна дисперсия, целулоза, вода.

Свойства Лесна за обработка, с отлична покриваемост, бяла, с матова повърхност, с кратко време на втвърдяване.

Приложение Само на закрито, върху циментови, варо-циментови и гипсови мазилки, зидани елементи от гипсови блокчета, по цялата повърхност на гипсокартонени конструкции (Q3-Q4), по стени и тавани, върху висококачествени бетонни повърхности, върху сглобяеми бетонни елементи и върху стари вътрешни мазилки с износена повърхност.

Технически данни	Стандарт:	БДС EN 998-1
	Класификация:	GP-CS I
	Време на съхнене:	ок. 3 часа при 1 mm дебелина на слоя
	Максимална дебелина на слоя:	3 mm (на 2 ръце)
	Минимална дебелина на слоя:	0 mm
	Плътност в сухо състояние:	ок. 1.6 - 1.8 kg/dm ³

	ФинишЕксперт 5 кг	ФинишЕксперт 25 кг
Зърнометрия	≤ 0.2 mm	≤ 0.2 mm
Разход	ок. 1.6 kg/m ² /mm	ок. 1.6 kg/m ² /mm

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попивашката способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка кофа 5 кг, 1 палет = 96 кофи = 480 кг
кофа 25 кг, 1 палет = 24 кофи = 600 кг

Съхранение На сухо, хладно, без опасност от замръзване място, върху дървени скари, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца. Отворена кофа трябва да бъде плътно затваряна.

Гаранция за качество Постоянен контрол в собствена заводска лаборатория.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да е без изсолвания, носимоспособна и без ронещи се частици. Остатъци от мръсотия и разтворители трябва да бъдат предварително отстранени.

Подготовка на основата	Преди полагането на Баумит ФинишЕксперт трябва да се отстранят по-големи неравности, както и меки и нездрави участъци. Всички отвори и по-големи пукнатини трябва да бъдат затворени с подходящ уплътнителен материал (напр. Баумит ФиноГранде плюс). В случай на пресни мазилки е от съществено значение да се спазва технологичното време за съхнене.
Преработка	Баумит ФинишЕксперте подходяща за използване директно от кофата. Материалът се пребърква за кратко време с електрическа бъркалка на бавни обороти. За постигане на желаната консистенция, по преценка, може да се разрежи с до 1% чиста вода. Шпакловката може да се нанася както ръчно - със стоманена маламашка, така и машинно. Разходът е приблизително 1,60 kg/m ² /mm, като върху грапави повърхности трябва да се очаква съответно той да е по-висок. Материалът се разнася равномерно върху основата. Полага се на два слоя, като дебелината на слоевете не трябва да надвишава 1–2 мм, а общата дебелина при двуслойното нанасяне е до максимум 3 мм.
Указания и общи положения	<p>Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5 °С и не повече от +30 °С. Полагането на шпакловката трябва да се извърши в съответствие с приложимите професионални правила, стандарти и технически регламенти (вижте техническия лист). Не смесвайте с други продукти!</p> <p>Времето за съхнене, в зависимост от температурата, влажността и дебелината на слоя, е приблизително 2–8 часа. Високата влажност и ниските температури значително удължават това време.</p> <p>След изсъхване, за отстраняване на местни неравности и „мустаци“, повърхността се шури, ръчно или машинно, след което прахта се отстранява старателно. Следващият слой трябва да се нанася само след като предишният изсъхне. Боядисване или покритие с тапети е възможно само след като покритието изсъхне напълно. Във всички случаи да се вземат под внимание техническите спецификации на производителите на тапети и бои.</p> <p>Шпакловката може да се боядиса с Баумит интериорни дисперсни бои: Баумит Дивина Колор, Дивина Професионал, Дивина Класик.</p> <p>Очите и кожата, както и околните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метали, трябва да бъдат защитени срещу пръски. Ако е необходимо, ги измийте веднага с много вода. Не чакайте шпакловката да изсъхне и да се втвърди. Инструментите трябва да се почистват с вода веднага след употреба.</p>

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.