

ФУГАКОЛОР



СВОЙСТВА

Фугираща смес в широка цвятова гама по каталог от 35 цвята. Водоустойчива, лесно се обработва и почиства, не се напуква. Светлоустойчива.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешно приложение.

Използва се за фугиране на фаянс, теракота, мрамор, гранит, каменни облицовки, зидария от стъклен тухли, керамична мозайка и др. За фуги с ширина до 5 мм.

НАЧИН НА РАБОТА

А) Подготовка на основата

Празните фуги между облицовъчните плочки се оформят предварително, още по време на залепването, с помощта на пластмасови кръстчета или други помощни средства и се почистват от залепващия състав непосредствено след залепването, преди той да се е втвърдил.

Б) Смесване и нанасяне

1кг. фугаколор се смесва с 0,3 л вода в подходящ чист съд и се разбърква добре с механична бъркалка. Част от водата се добавя в края на порции, за да се избегне получаването на много рядка консистенция, което води до напукване и промяна на цвета. След 5 мин. сместа се разбърква отново.

Нанасянето се извършва с гумена шпакла диагонално на плочките. След значително съгъстяване фугите се оформят с чиста навлажнена дунапренова гъба. 1 час след оформянето плочките се почистват, след това фугите се полират с парче заоблена гума.

Готовите фуги се "промазват" с "Фугафикс".

Температура за работа: 5°C ÷ 30°C.

За получаване на нюанси извън каталога се допуска смесване на различни цветове в различни съотношения.

В) Допълнителни указания

Продуктът съдържа цимент. Дразни очите и кожата.

При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

Да се носят подходящи предпазни ръкавици.

Във втвърдено състояние няма вредни физиологични и екологични въздействия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид:	прахообразен
Мирис:	характерен
pH стойност при 20°C:	около 12
Насипна плътност:	около 1,1 ÷ 1,7 g/cm ³
Разтворимост във вода:	около 1,5 % при 20°C

РАЗХОДНА НОРМА

При фуга:

1 мм	▶ 100 грама/м ²
2 мм	▶ 200 грама/м ²
4 мм	▶ 400 грама/м ²



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

ул. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45

ОПАКОВКИ

1 кг /кашон = 8 бр., 1 палет = 60 кашона/

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки.
 Да се съхранява в сухи складови помещения.

ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Освен направените препоръки всички дейности трябва да са съобразени с изискванията за здраве и безопасност при работа и правилата за извършване на строителни работи.



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

УЛ. БОРО №10
 1261 с. Мрамор
 България

10 BORO STR.
 1261 MRAMOR
 BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45