

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

На неутвърденият материал

Основа		Ацетатен силикон
Вид		Гелообразен
Механизъм на втвърдяване		От влагата на въздуха
Специфично тегло		1000 ± 10 кг/м ³
Формиране на ципа	23°C/50% околна влага	10 - 20 минути
Време на втвърдяване	23°C/50% околна влага	2 мм на ден
Стичане	SIST EN 27390	0 мм
Температура за полагане		+5°C до +40°C

На втвърденият материал

Твърдост по Shore A	ISO 868	15 - 25
Якост на опън	SIST EN 28339	0,50 - 0,60 МПа
Модул на еластичност	SIST EN 28339	0,30 МПа
Еластичност	SIST EN 28339	300 - 400%
Якост на опън в съответствие с	ISO 37 част 1	> 1,0 МПа
Еластичност до скъсване	ISO 37 част 1	> 500%
Загуба на обем	SIST ISO 10563	< 10%
Възстановяване на първоначалната форма	SIST EN 27389	98%
Температурна устойчивост		-40°C до +180°C

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на повърхностите:

Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездравно закрепени части

Подготовка на фугата и опаковката:

- За да е добре очертана фугата, без зацапване на страничните повърхности, облепете с предпазно фолио/лента .
- Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозирация накрайник, който трябва да е подрязан съобразно ширината на фугата. Поставете флакона в пистолета и уплътнете.
- Уплътнителя трябва да се полага възможно най-равномерно.
- Накрая заравнете уплътнителя с подходящ инструмент или насапунисан пръст.
- Отстранете предпазната лента/фолио, преди уплътнителя да е започнал да втвърдява.
- Замърсявания от неутвърден силикон може да се почистят с **Текафин**. Втвърдения силикон се почиства първо механично, а остатъците с универсален чистител **Апурсил** или **Текапурсил S**.

Дълбочина на фугата	Ширина на фугата			
	6	8	10	12
6	8, 3	6, 2	5	4, 2
8		4, 7	3, 7	3, 1
10			3, 0	2, 5

На горната таблица е посочено колко линейни метра може да се попълнят с една опаковка от 300 мл силикон, в зависимост от дълбочината и ширината на фугата.

ОПАКОВКА

- 60 мл блистер
- 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон)
- 200 л варел
- 300 мл, 400 мл, 600 мл салами

По предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура не по висока от 25°C, в оригиналната опаковка.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място S24/25 Да се предотврати досега с кожата и очите R21 Вреди на кожата R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата R41 Опасност от сериозно увреждане на очите R43 Може да предизвика повишена чувствителност при контакт с кожата. При работа да се ползват подходящи ръкавици.