

Лак Duo алкиден лазурен с импрегнант 0.75 л, тик, Pinosan



ОПИСАНИЕ: Прозрачен, полуматов, декоративен лазурен лак за защита на дърво на алкидна основа.

Употребява се за лакиране на всякакъв вид дървени дограми, дървени облицовки и градинска мебел, с UV филтър и устойчив на вода. Защишава дървесната повърхност срещу плесени, гъбички и насекоми.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Всички повърхности за лакиране трябва да са чисти, сухи, обезмаслени и здрави, без остатъци от лак или други покрития. Стари лакови покрития се отстраняват изцяло с фина шкурка, а повърхностите се почистват и обезпрашават. Нанася се с четка, мече или пистолет. Позволява разреждане 10-20% с DYO разреждател.

Пълно съхнене : 8 - 10 часа.

Разход : В зависимост от вида на повърхността 12-24 м²/л.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 5 години – във фабрично затворена опаковка, на прохладно, защитено от замръзване помещения.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S- ФРАЗИ):

S2 :Да се съхранява на недостъпни за деца места.

S16 : Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23: Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола .

36/37/39: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. **S46**: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R- ФРАЗИ):

R10: Запалим.

R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.



* с 0,75 л се покрива площ от 4.5 - 9 м² .за 2 слоя

** с 2,5 л се покрива площ от 15 - 30 м² . за 2 слоя

*** с 15 л се покрива площ от 90 - 180 м² . за 2 слоя

Не съдържа олово.

Продуктът е произведен в заводите на компания « DYO» в съответствие с изискванията на следните стандарти :

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

В компанията се прилага методът «6-сигма».

Продукт: [Лак Дюо алкиден лазурен с импрегнант 0.75 л, тик, Pinosan](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Дюо](#)

Категория бранд: [Лак Дюо](#)