



## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

FIS VW 300 T - Смес химична, многоцелева, за анкериране, зимна



**Характеристики : одобрена за работа с не ронлив бетон и зидария, бързо втвърдителна, за ниски температури, ръчно изстискване с помощта на пистолет подобен на този за изстискване на силикон**

Температура на опаковката (хоросан) време за работа (мин.)  
KartuschenTemperatur (Mörtel) Verarbeitungszeit

+ 5 °C	5 Min.
+ 5 °C bis + 10 °C	3 Min.
+ 10 °C bis + 20 °C	1 Min.

Температура в основата за анкериране време за втвърдяване (часа/мин.)  
Temperatur im Verankerungsgrund Aushärtezeit

- 15 °C bis - 10 °C	12 Std.
- 10 °C bis - 5 °C	8 Std.
- 5 °C bis ± 0 °C	3 Std.
± 0 °C bis + 5 °C	90 Min.
+ 5 °C bis + 10 °C	45 Min.
+ 10 °C bis + 20 °C	30 Min.

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)