

## СМ 12 ELASTIC Еластично лепило за подове

**Лепило за полагане на керамични плочки  
на закрито и открито и гранитогрес на закрито**

### Свойства

- За подови плочи до 80x80 см
- За силно натоварени подове
- За подово отопление и хидроизолирани повърхности

### Област на приложение


СМ 12 е лепило с течно-пластична консистенция за полагане на широкоформатни подови плочи (до 80x80 см). Лепилото позволява добро покритие на лепилните повърхности. СМ 12 е подходящо за полагане на керамични плочки на закрито, на открито и в постоянно влажни помещения върху циментови основи; за лепене на гранитогрес на закрито. Подходящо е и за лепене на плочки над подово отопление и над хидроизолирани повърхности. При лепене на плочи от естествен камък се препоръчва предварителен тест. При полагане на плочки върху деформирами и критични основи като гипсокартон и стари керамични покрития и при полагане на гранитогрес на открито се препоръчва употребата на лепила за плочки Ceresit CM 16, CM 17 или CM 25. Препоръчва се употребата на фугиращи смеси Ceresit CE 33, CE 40 или CE 43.

### Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, носеща, чиста, суха и без разделителни субстанции. Слоеве със слаба механична устойчивост трябва да се отстранят. Неравности до 5 mm се изравняват с СМ 12 един ден преди облицоването. Абсорбиращите основи се обработват с дълбокопроникващ грунд Ceresit CT 17. Плочките не се потапят във вода преди полагане.

### Употреба

СМ 12 се изсипва в предварително измереното количество студена и чиста вода и се разбърква с електрическа



бъркалка до получаване на хомогенна смес. Оставя се да узреे 5 мин. и се разбърква отново. Нанася се върху основата с помощта на назъбена маламашка, така че материалът да запълва цялата повърхност под плочката. За по-добро сцепление се препоръчва нансяне на фин пласт от материала върху пърба на плочката.

### Внимание

Строителните работи се извършват в суха среда, при температура на въздуха и повърхността от +5°C до +30°C. Всички посочени тук данни са определени при температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 50%. При други климатични условия, времето за втвърдяване и изсъхване се скъсява или удължава. СМ 12 съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се пазят от контакт с продукта. В случай на контакт с очите, изплакнете ги обилно с вода и се консултирайте с лекар.

## Препоръки

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал/профессионални потребители. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга стойност освен с тази на материалите. Съдържащите се тук свойства на продукта се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя. Специфичните особености на отделните обекти са извън обсега на нашето внимание, затова препоръчваме да се проверява пригодността на материала за всяко конкретно специфично приложение. При необходимост потърсете техническа консултация на посочените адреси.

## Опаковка и съхранение

Хартиени торби от 25 kg. Съхранява се в постоянно суhi помещения и в оригинални опаковки.

## Технически данни

Състав:	циментова смес с минерални добавки и модификатори
Съотношение на смесване:	6,0-6,5 l вода / 25 kg
Температура на работа:	от +5°C до +30°C
Време за узряване:	5 минути
Време на употреба на готовия разтвор:	около 2 часа
Отворено време:	30 минути
Фугиране след:	мин. 24 часа
Температурна устойчивост:	-30°C до +70°C
Сцепление при сухи условия:	≥ 1,0 MPa
Сцепление при влажни условия:	≥ 1,0 MPa
Сцепление след замръзване/размразяване:	≥ 1,0 MPa
Ориентировъчен разход:	от 1,4 до 5,0 kg/m²

Клас на лепилото: C2E съгл. БДС EN 12004

## Срок на годност

12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Хенkel България ЕООД,  
1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, тел.: 02/ 806 39 00, факс: 02/ 806 39 38, [www.ceresit.bg](http://www.ceresit.bg)