

Грунд Henkel за бои и мазилки концентрат 1 кг, светлосин, Ceresit CN 94



Специален грунд за критични основи, осигуряващ надеждно сцепление на изравняващи подови замазки, керамични покрития и естествен камък към критични основи.

Свойства

- за проблемни повърхности
- за попиващи и непопиващи основи
- осигурява много висока адхезия
- бързо съхнене

Специален грунд, повишаващ адхезията към проблемни основи на закрито. Използва се за заздравяване на абсорбиращи и неабсорбиращи повърхности на стени и подове.

За употреба върху:

- гипсови замазки, циментови замазки, лят асфалт, сухи мазилки и замазки, бетон;
- устойчиви на огъване дървени плоскости, например подови настилки от масивно дърво или ПДЧ плоскости;
- изравняващи подови замазки, плочки, покрития от естествен и синтетичен камък, дисперсионни бои и твърди покрития от епоксидни бои;
- варови, варово-циментови и циментови мазилки, гипсови мазилки и гипсови облицовки, елементи от пенобетон;
- повърхности с остатъци от лепило или боя

Подготовка на основата

CN 94 има добра адхезия към всички твърди, издържащи на натоварване, сухи и чисти основи без разделителни субстанции. Проверете устойчивостта на натоварване и здравината на основата. Почистете повърхността и отстранете праха от нея. По-подробна информация относно подготовката на основата е дадена в таблица 1.

Употреба

Разредете CN 94 с вода в съотношение 1 част CN 94 към 3 части вода. Когато се нанася върху дървени повърхности и замазки от лят асфалт, преди полагане на изравняващи подови замазки, CN 94 трябва да се използва в неразреден вид. Нанася се тънък равномерен слой от CN 94 директно върху основата с помощта на четка. В зависимост от специфичните за обекта условия на съхнене, работата може да продължи след около 2 до 4 часа. След окончателното изсъхване основата трябва да бъде устойчива на надраскване, в противен случай грундирането трябва да се повтори. Нанасянето на следващия слой трябва да стане в рамките на 24 часа. След работа почистете инструментите с вода. Втвърденият материал може да бъде отстранен само с разтворител или препарат за сваляне на боя. Използвайте CN 94 само при сухи условия и температура от +5°C до +35°C.

Продукт: [Грунд Henkel за бои и мазилки концентрат 1 кг, светлосин, Ceresit CN 94](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Henkel](#)

Категория бранд: [Грунд Henkel](#)