

Грунд Isomax битумен на водна основа 5 кг, черен, EcoGrund



Еко грунд ИЗОМАКС - Битумен грунд на водна основа

Екогрунд „ИЗОМАКС“ е битумен грунд на водна основа, готов за употреба, несъдържащ разтворители, бързосъхнещ 15-30 мин, пожаробезопасен, безвреден за човека и околната среда.

Произведен от SBS-модифициран дестилатен битум, който осигурява еластична връзка с основата, изключително висока адхезия и „самоз алеп ващ“ е фект .

- Полага се както върху сухи, така и върху влажни повърхности.
- Бързосъхнещ: 15-30 минути.
- Незапалим.

Осъществява най-важното: здрава и еластична връзка между основата и полаганата хидроизолация!

За грундиране на повърхности преди полагане на битумни мембрани и течни хидроизолации.

Може да се полага върху:

- бетонни и метални повърхности
- стари битумни материали
- други хидроизолации
- циментови замазки
- дърво

Технически показатели :

- Външен вид: Тъмнокафява до черна течност.
- Химична основа: Воден разтвор на SBS-модифициран дестилатен битум.
- Плътност: 1,0 – 1,05 kg/l
- Съдържание на сухо вещество: $\geq 30\%$

- Съдържание на полимербитум: $\geq 25\%$
- рН: 6,7 - 7,5
- Консистенция: течност
- Време за съхнене: до 30 мин (при 23°C и влажност 50%)
- Сцепление с бетон: $\geq 1.6 \text{ N/mm}$

Начин на употреба:

1. Подготовка на основата: Основата трябва да бъде здрава, незамръзнала, подравнена, добре почистена и обезпрашена, без наличие на петна от масла или други понижаващи сцеплението материали.
2. Инструкции за полагане: Екогрунд „ИЗОМАКС“® е готов за употреба и не се нуждае от допълнително разреждане. Преди работа разклатете опаковката добре! Екогрунд „ИЗОМАКС“ се нанася в един слой с четка с мек косъм или валик. Може да се полага и чрез пръскане с подходяща техника за вискозни течности.
3. Разходна норма: 200 ÷ 400 гр/кв.м, в зависимост от поръзността на основата.
4. Време за съхнене: 15 ÷ 30 минути при температура 23°C и влажност на въздуха 50%.
5. Температура на полагане: от 5°C до 35°C.

Опаковки : Пластмасови кофи от 5 кг и 18 кг.
Европалети от съответно 450 кг и 432 кг.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и закрито място при температура над 0°C. Срок на годност в оригинални, неотворени и ненарушени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство.

Препоръки :

- Да не се използва като самостоятелно хидроизолационно покритие!
- Да се предпазва от дъжд и замръзване до пълното изсъхване на положения слой!
- Инструментите могат да бъдат почистени с вода преди Екогрунд „ИЗОМАКС“
- да е изсъхнал. След изсъхване почистването е възможно чрез почистваща паста „ИЗОМАКС“ или разтворители.

Продукт: [Грунд Isomax битумен на водна основа 5 кг, черен, EcoGrund](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Isomax](#)

Категория бранд: [Грунд Isomax](#)