

VS-W

Прозрачен, защитен, акрилен лак на водна основа с нано-молекулярна структура

Описание

VS-W е готов за употреба, прозрачен, акрилен лак на водна основа с нано-молекулярна структура. Използва се за защита на циментови основи (бетон, декоративни микроциментови покрития и т.н.).

- Подчертава естественият цвят на материала върху който се полага, образувайки гланцово крайно покритие.
- Притежава устойчивост на UV лъчи и не пожълтява с времето.
- Не съдържа разтворители и е без мирис, поради което е подходящо за полагане и в слабо вентилирани помещения.
- За вътрешна и външна употреба.

Области на приложение

VS-W подчертава естественият цвят на повърхностите и ги защитава от замърсяване. Полага се върху циментови основи, като микроциментови покрития и преди полагане на полиуретанови лакове. Използва се върху стени и подове, вътрешно или външно.

Технически характеристики

Цвят:	прозрачен (след изсъхване)
Плътност:	0,98 kg/l
Изсъхване на допир:	след 20±5 min
Следващ слой:	след 3-4 h
Вискозитет: (DIN 53211-70, 2 mm, 23°C)	100±10 sec
Стойност на блясъка: (EN ISO 2813-99, 20°C)	Гланц > 60%
Съдържание на твърдо вещество по маса: (EN ISO 3251-03)	26±2 %

Почистване на инструментите:

Преди почистване, отстранете възможно най-много материал от инструментите. Инструментите се почистват цялостно след употреба с вода и сапун.

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е суха и здрава, добре почистена от прах и други замърсявания.

2. Полагане

VS-W се разрежда с чиста вода в съотношение 1:1 по обем и се полага чрез четка или ролер на два слоя. Вторият слой се нанася след като предишният е напълно изсъхнал.

Разход

150-200 ml/m² за слой, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

Опаковка

Опаковки от 1 l, 5 l и 20 l.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури от +5°C до +35°C, на места, защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

Забележки

- Температурата по време на полагане на продукта трябва да е между +5°C и +35°C.
- Моля, преди употреба се консултирайте с инструкциите за безопасна употреба посочени на опаковката.

Летливи органични съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/ЕО (Анекс II, таблица А), максимално допустимото съдържание на ЛОС за продукт от подкатегория j, тип ВР е 140 g/l (2010), за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба продукт VS-W съдържа максимум 16 g/l ЛОС.