

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ТЕРАЗИД СТ-35

ЛЕПИЛО ЗА ДЕПРОН



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Пастообразно лепило за депронови изолации

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Лепилото „ТЕРАЗИД СТ-35“ е хомогенна смес, разработена на база полимерна дисперсия с добавени минерални пълнители, консерванти и спомагателни добавки.

Продуктът е предназначен за залепване на депронови облицовъчни листове при гопълнителна топлоизолация върху вътрешни стени и тавани в помещения с нормална влажност на въздуха. С „ТЕРАЗИД СТ-35“ може да се залепват качествено и декоративни детайли, кантове и други елементи от пенополистирол, както и топлоизолационни тапети.

Лепилото е водоразтворимо и не съдържа органични разтворители и вредни за здравето вещества.

СВОЙСТВА

- ❖ готово за употреба
- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ идеални сцепващи свойства
- ❖ водоразтворимо
- ❖ безвредно

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

„ТЕРАЗИД СТ-35“ притежава отлична адхезия към различни строителни основи, като бетон, гипсова и циментова шпакловка, гипсокартон, варова мазилка, гърбо и гр.

Основата трябва да бъде равна, суха, здрава, без мазни петна. Да се почисти от мухъл, плесен, гъбички и гр.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят:	бял;
Вид:	полимерна дисперсия;
Обемно тегло:	1,1 kg/л;
Температура на работа:	от + 5°C до + 30°C;
Време за изсъхване:	12 минути;
Температура на филмообразуване:	+ 5°C.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба на „ТЕРАЗИД СТ-35“ съдържанието се разбърква, след което лепилото е готово за работа.

Нанася се равномерно по цялата повърхност на плоскостта с помощта на назъбена маламашка.

РАЗХОД

- от 0,200 kg/м² до 0,250 kg/м² (в зависимост от неравностите на основата)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- ❖ мистрия
- ❖ назъбена маламашка

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА

ТЕРАЗИД СТ-35

ЛЕПИЛО ЗА ДЕПРОН



ЛЕПИЛА • МАЗИЛКИ • ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от + 5°C, а максималната - не по-висока от + 30°C.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Пастообразна в пластмасови опаковки по 0,700 кг, 1,5 кг и 3 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

„ТЕРАЗИД СТ-35“ не се класифицира като опасен продукт. Желателно е да се използват предпазни ръкавици по време на работа. Да се избягва контакт с очите.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта.

Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му.