

**“ДИСПОПЛАСТ®”**  
**ФИНА ПАСТООБРАЗНА ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС**  
**ЛП-ТС- 010/00**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Предназначена е за шпакловане на стени ,тавани и за коригиране на пукнатини и други дребни дефекти разположени вътре в помещенията.

**Подготовка на основата и начин на нанасяне**

Препоръчително е основата да бъде добре почистена от прах, постни бои и стари наслоявания. След това се грундира с Импрегниращ грунд АК- 011К или АК- 011.

Нанася се с помощта на еластична метална шпакла /маламашка/. Дебелината на всеки слой да не надвишава повече от 1 мм. като всеки следващ се нанася след окончателното изсъхване на предишния.

Върху “Диспопласт®” могат да се нанасят вододисперсионни бои тип “Дисповит®” или други на същата основа.

Инструментите и зацапаните места се почистват с вода преди да са засъхнали. Не съдържа органични разтворители.

**Технически данни**

2. Съхливост при 20°C - 3 часа
3. Способност на покритието към шлайфане - покритието се шлайфа след 24 часа
4. Разход за дебелина на сух филм 0,5 mm - 1,7 kg/m<sup>2</sup>

**Опаковка**

Пластмасови опаковки по 2 кг;6 кг

**Съхранение**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температури от 5°C до 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

**Гаранционен срок**

9 месеца от датата на производство.