

Боя Lackprom за пътна маркировка 26 кг, сива, КЧ-11



Предназначена е за хоризонтална маркировка на пътища и улици с асфалтови и бетонови настилки .

Начин на нанасяне

Нанася се посредством маркировъчни машини валеж или четка при , подходящи атмосферни условия върху чиста и суха пътна настилка При . необходимост боята се разрежда до 10% с разредител ХК-1 Съоръженията за нанасяне се почистват с разредител ХК -1 преди да са засъхнали.

За мокър филм с дебелина 300 микрометра, разходът на боя е около 0,5 кг/м².

За подобряване на видимостта на маркировката при мъгла и през нощта върху мокрия филм могат да се посипят светлоотражателни стъклени перли , като успоредно с нанасянето му върху мокър филм с дебелина от 300 микрометра се посипват перли в количество около 120 г/м². Мокър филм с дебелина 300 микрометра осигурява сух филм с дебелина 160 микрометра.

С един литър БХПМ могат да се нанесат 33 линейни метра непрекъсната маркировъчна линия с ширина 10 сантиметра и дебелина на сухия филм 160 микрометра. С един килограм БХПМ при същите условия се получават 22 линейни метра.

Технически изисквания

1. Цвят – бял, жълт, тревисто, зелен, оксидно червен, черен
2. Съхливост при 20° С - 30 минути
4. 0,3 Разход за 0,3 mm сух филм около 0,500 kg/ m² в зависимост от вида на настилката

Продукт: [Боя Lackprom за пътна маркировка 26 кг, сива, КЧ-11](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)