

БОЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА
КЧ- 11
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предназначена е за хоризонтална маркировка на пътища и улици с асфалтови и бетонови настилки.

Начин на нанасяне

Нанася се посредством маркировъчни машини, валеж или четка при подходящи атмосферни условия върху чиста и суха пътна настилка. При необходимост боята се разрежда до 10% с разредител ХК- 1. Съоръженията за нанасяне се почистват с разредител ХК- 1 преди да са засъхнали.

За мокър филм с дебелина 300 микрометра, разходът на боя е около 0,5 кг/м².

За подобряване на видимостта на маркировката при мъгла и през нощта върху мокрия филм могат да се посипят светлоотражателни стъклени перли, като успоредно с нанасянето му върху мокър филм с дебелина от 300 микрометра се посипват перли в количество около 120 г/м².

Мокър филм с дебелина 300 микрометра осигурява сух филм с дебелина 160 микрометра.

С един литър БХПМ могат да се нанесат 33 линейни метра непрекъсната маркировъчна линия с ширина 10 сантиметра и дебелина на сухия филм 160 микрометра.

С един килограм БХПМ при същите условия се получават 22 линейни метра.

Технически изисквания

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Цвят | - бял, жълт, тревисто зелен, оксидно червен, черен |
| 2. Съхливост при 20°C | - 30 минути |
| 4. Разход за 0,3 mm сух филм | около 0,500 kg/ m ² в зависимост от вида на настилката |

Опаковка

Метални кутии от 900 мл; 3,00 л.; Метални кофи от 18 л. и друг амбалаж по споразумение.

Съхранение

В закрити и сухи помещения при температура от 0°C до 25°C, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи.

Гаранционен срок

6 месеца от датата на производство.