

Лак Laskprom полиуретанов за паркет 0.7 л, Luretan UR-201



Приложение:

Употребява се за лакиране на дървени повърхности, експлоатирани на закрито: паркет, боулинг алеи, дървени подове в спортни зали, дискотеки, обществени заведения, мебели и др.

Покритието притежава висока твърдост, устойчивост на износване, надраскване и въздействие на агресивни среди.

Подготовка на основата и начин на насяне

Паркетът трябва да бъде предварително изциклен, почистен от прах и сух. Не се допуска лакиране на обработен с паркетин паркет.

Нанасянето се извършва с четка или валик в два или три тънки слоя. Нанасянето на всеки следващ слой може да започне след изсъхване на предходния.

Луретан УР-201 се нанася при температури не по – ниски от 12 градуса. При необходимост се разрежда с разредител БК.

Инструменти и зацапани места се измиват с разредител БК преди да са засъхнали.

Лакът се предлага в консистенция готова за нанасяне. Не се разрежда!

Технически данни

Предлага се в два варианта: матов или гланцов

1. Съхливост при 20 градуса – 2 часа
2. Разход за един слой – 15м кв./л

Опаковка

Метални кутии от 900мл

Продукт: [Лак Lackprom полиуретанов за паркет 0.7 л, Luretan UR-201](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Лак Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com