

## Добавка за циментови разтвори за подово отопление Mapei Mapescreed 704



| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)                                             |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА</b>                                                 |                                                                                         |
| Консистенция:                                                                    | течност                                                                                 |
| Цвят:                                                                            | Кехлибарен                                                                              |
| Плътност съгласно ISO 758 (g/cm³):                                               | 1.04 ± 0.02 при +20°C                                                                   |
| Основно действие:                                                                | Повишава обработваемостта и/или намалява необходимото количество вода за смесване       |
| Класификация съгласно UNI EN 934-2:                                              | високоефективен, супер-пластифициращ и водо-редуциращ агент, съгласно таблици 3.1 и 3.2 |
| Класификация съгласно ASTM C494:                                                 | тип F                                                                                   |
| Съдържание на водоразтворими хлориди, съгласно EN 480-10 (%):                    | < 0.1 (липсват съгласно UNI EN 934-2)                                                   |
| Съдържание на алкали (еквивалентни на Na <sub>2</sub> O) съгласно EN 480-12 (%): | < 2.0                                                                                   |
| pH съгласно ISO 4316:                                                            | 7.0 ± 1                                                                                 |
| <b>РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА</b>                                        |                                                                                         |
| Стягане за пешеходен трафик:                                                     | след 12-24 часа                                                                         |
| Време за изчакване преди commissioning heating system:                           | 15 дни                                                                                  |