

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)		
ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	компонент А	компонент В
Консистенция:	паста	паста
Цвят: – светъл: – тъмен:	бежов кафяв	бежов бежов
Плътност (g/cm³):	1.70	1.57
Съдържание на сухо вещество (%):	98	100
Вискозитет по Брукфилд (mPa•s):	30,000 (вал 7 - 50 об./мин.)	8,000 (вал 7 - 50 об./мин.)
ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ (при +23°C и 50% относителна влажност)		
Съотношение на смесване:	А : В = 9 : 1	
Вискозитет на сместа (mPa•s):	30,000 (вал 7 - 50 об./мин.)	
Плътност на сместа (kg/m³):	1,660	
Годност след смесване:	60 минути	
Температурен диапазон на полагане:	+10°C до +30°C	
Отворено време:	1 час	
Време за корекция:	2 часа	
Готовност за лек пешеходен трафик:	след 24 часа	
Полиране:	след 3 дни	
ОКОНЧАТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Адхезия (изтръгване) дърво-бетон (N/mm²):	> 3 (разрушаване на бетона)	
Адхезия (изтръгване) дърво-керамика (N/mm²):	> 3	
Температура на експлоатация:	-30°C до +70°C	
Еластичност:	да	
Твърдост по Шор А (след 7 дни при +23°C):	80	