

# Мареproof SA Primer

## Еднокомпонентен бързосъхнещ грунд за обработка на повърхности преди полагане на Мареproof SA

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Мареproof SA Primer** е еднокомпонентен полихлоропренов грунд за третиране на бетонни основи преди нанасяне на самозалепваща се хидроизолационна мембрана **Мареproof SA**.

### ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАНЕ

#### Подготовка на основата

Бетонните основи трябва да са здрави, равни и чисти. Да се отстранят циментовото мляко, недобре свързаните и ронещи се части, както и всички остатъци от замърсяване, мазнини, вещества за освобождаване на кофража, като се използва водоструйка и се изчака до пълното изсъхване на водата.

В случай, че стоманобетонът, върху който ще бъде полагана хидроизолацията, съдържа джобове с чакъл или други неравности, отстранете ги с използване на ръчни или електрически инструменти или чрез хидроразрушаване. Почистете внимателно всички открити части на арматурата, обработете ги с антикорозионен циментов разтвор **Мапefer 1K** и реинтегрирайте празнините и увредените зони с бързо съхнещ тиксотропен циментов строителен разтвор с компенсирано свиване **Planitop Smooth&Repair R4** или с друг подходящ продукт от серията **Мапegrout**.

След това загладете всички ъгли между основите и стените, както и между съседните вертикални стени с използване на същите продукти, поправете повърхностите и загладете всички остри ръбове и ъгли.

#### Полагане на продукта

**Мареproof SA Primer** се предлага готов за употреба, но е препоръчително да се разбърка съдържанието на опаковката, за осигуряване на идеално смесен продукт. След приключване с подготовката на основата, пристъпете към полагане на **Мареproof SA Primer** с използване на четка или валик.

Изчакайте до частичното изсъхване на грунда - да бъде все още лепкав - и тогава пристъпете към полагане на **Мареproof SA**.

### Почистване

Почистете инструментите, използвани за полагане на продукта, с разтворител, като напр. спирт или нитро разредител. След изсъхване, продуктът може да бъде отстранен само по механичен способ.

### ПРЕПОРЪКИ

Да не се разрежда **Мареproof SA Primer** с разтворител.

### РАЗХОДНА НОРМА

300-500 g/m<sup>2</sup>, в зависимост от абсорбцията на основата.

### ОПАКОВКА

**Мареproof SA Primer** се предлага във варели от по 10 кг.

### СЪХРАНЕНИЕ

**Мареproof SA Primer** може да се съхранява в продължение на 12 месеца в оригиналната му опаковка, на сухо място и при температура от +15°C до +25°C.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Инструкции за безопасното използване на нашите продукти можете да намерите в най-новата версия на Информационния лист за безопасност, наличен на нашия уебсайт [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

### ВНИМАНИЕ

Всички технически детайли и препоръки, които се намират

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

### ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	гъста течност
Цвят:	златисто жълто
Съдържание на сухи твърди вещества (%):	31
Плътност (g/cm <sup>3</sup> ):	0.9
Вискозитет на Брукфийлд при + 23 ° C (mPa·s):	3,450

### ДАННИ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Препоръчителен температурен диапазон при полагане:	от +5°C до +35°C
Доковане на сухо при + 23 ° C и 50% RH. (мин.):	60
Максимално време за повторно зареждане с Mapeproof SA (часа):	24

в този технически лист отговарят на знанията и широкия опит на фирмата и трябва да се взимат под внимание, при всякакви обстоятелства, само като указание и предмет на одобрение след дългосрочно, практическо приложение. По тази причина, всеки който използва този продукт трябва предварително да се увери, че това е подходящият продукт за това приложение. Във всички случаи потребителят носи отговорност за последиците, произтичащи от употребата му.

**Моля, да се направи справка в последната редакция на Листа с технически данни, който се намира на нашия сайт [www.mapei.bg](http://www.mapei.bg)**

**ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА**  
Съдържанието на този Лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в

**друг свързан с проекта документ, но полученият вследствие документ не трябва да допълва или заменя изискванията съгласно ЛТД, действащ към момента на употреба на продукта на МАПЕИ. За най-актуалният ЛТД и посетете нашия уебсайт на адрес: [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

**ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ НА МАПЕИ.**

**Всякаква допълнителна информация за продукта се предоставя при запитване или на адрес [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**