

Лак Orgahim алкиден яхтен 0.65 л, безцветен гланц, Лекo Yacht



Предназначение: Върху дървени повърхности: • Върху дървени подове, яхти, ламперии, стелажи, мебели и други.

Свойства:

- Висока атмосферноустойчивост;
- Висока устойчивост на изтриване;
- Устойчивост на вода и алкално действащи вещества;
- Лесен за нанасяне - отлична разливност;
- Добро поведение при съхранение.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМА

Върху дървени повърхности след разбъркване: (визуално) :

- Еднородна, бистра течност, без видими механични примеси

Съдържание на нелетливи в-ва, 125°C/1h: (БДС EN ISO 3251)

- min 47 % Време за изтичане, фуния 4 mm при (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431) min 60 s

Разливност:

- min 8 бала
- Време на съхнене, (23±2)° C: (ФМ № 9)
- max 8 h
- Външен вид на филма: (визуално)
- Гладък, гланцов, прозрачен

Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, не повече от (EN ISO 11890-1) 500

Твърдост по махалото на Кьониг: (БДС EN ISO 1522) min 50 s

Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519) max 1 mm

Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)° C - дестилирана вода: (БДС ISO 2812/1-2)

Оценка степента на изприщване: (БДС ISO 4628-2) Min 4 часа Мехури 1 (S 1)

Абразивоустойчивост: Max 50 mg (ASTM D 4060-95)

Разход:

90-140 ml/m² в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността.

Съхнене:

Съхне на въздух за 8 часа при 23°C.

Колористика:

Безцветен.

Опаковка:

Метални опаковки с вместимост: 650 ml, 2,5 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

- Първи слой: разреждане до 4% с Разреждател АМВ;
- Втори слой: разреждане до 4% с Разреждател АМВ.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

Средства за нанасяне: Четка, валяк, шприц-пистолет, лакозаливни машини.

Почистване на инструментите: Разреждател АМВ.

Продукт: [Лак Orgahim алкиден яхтен 0.65 л, безцветен гланц, Leko Yacht](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Лак Orgahim](#)