

Технически характеристики

Боя Orgahim за метал 3 в 1 0.5 л, бежова, Protecta 3 in 1

**Предназначение:**

- Антикорозионна и декоративна защита на ръждящи стоманени повърхности с дебелина на ръждата до 100 микрона;
- Боядисване на парапети, огради, метални стълбища, градинска тръбна мебел, водосточни тръби, гаражни врати, покриви, метални конструкции и други.

Свойства:

- Преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото;
- Изпълнява едновременно функция на ръждопреобразувател, grund и декоративно покритие;
- Спестява скъпо струващи операции за отстраняване на ръждата;
- Висока атмосфераустойчивост;
- Устойчивост на солена мъгла – 260 часа. Отговаря на изискванията на БДС EN 1670;
- Отлична покривност;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

Съхранение:

Температура на съхранение - до 30°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и суhi складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:**За равни гладки покрития:**

- Първи слой: разреждане с 3% Разредител за Боя Protecta, в зависимост от вискозитета на боята и боядисваната повърхност;
- Втори и трети слой: с max 3 % Разредител за Боя Protecta.

За покрития с ефект на ковано желязо:

- Разреждане до 3 % с Разредител за Боя Protecta;

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти от прах, да се отстранят подвижните слоеве от ръждата.

Средства за нанасяне:

- За равни и гладки покрития: валяк, четка
- За покрития с ефект на ковано желязо: валяк, четка

Нанасяне на втори слой:

Вторият слой да се нанася веднага след първия или да се изчака изсъхването му (48 часа в зависимост от температурата и дебелината на първия слой).

Почистване на инструментите: С Разредител за Боя Protecta или други органични разредители.

Условия за нанасяне: Работи се при температура над 5°C.

Подходящи основи:

- Ръждясали стоманени повърхности;
- Здрави повърхности от черни метали;
- Здрави стари покрития от стари бои на алкидна база;
- Боядисани повърхности с избила ръжда;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Повърхности от цветни метали;
- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:

- Почистване на подвижните слоеве на ръждата с телени четки или друго подходящо оборудване;
- Отстраняване на мазните петна с Разредител за Боя Protecta или други органични разредители на база ароматни и/или алифатни въглеводороди;
- Изсушаване на боядисваните повърхности.

Система за нанасяне:

| Основа | Повърхности от черни метали |
|---|---|
| БОЯ PROTECTA 3 in 1 С РАВНИ, ГЛАДКИ ПОКРИТИЯ | |
| Първи слой | Боя Protecta, разредена с 3 % Разредител за Боя Protecta |
| Междинен слой | Боя Protecta, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta |
| Финишен слой | Боя Protecta, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta |
| БОЯ PROTECTA 3 in 1 С ЕФЕКТ НА КОВАНО ЖЕЛЯЗО | |
| Първи слой | Боя Protecta с ефект на ковано желязо, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta |
| Финишен слой | Боя Protecta с ефект на ковано желязо, разредена с max 3 % Разредител за Боя Protecta |

Хигиена и безопасна работа:

Боя Protecta се класифицира като вредна при вдишване и при контакт с кожата. При използването ѝ трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Продукт: [Боя Orgahim за метал 3 в 1 0.5 л, бежова, Protecta 3 in 1](#)

Категория: [Алкидни бои](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Емайллак Orgahim](#)