

 <p>Основана 1901</p>		Техническо описание
Архитектурни	<h2>PROTECTA 3in1</h2>	
Метал		
Интериор/Екстериор		
<p>Protecta 3in1 е висококачествена боя за антикорозионна защита и декорация на повърхности от черни метали (парапети, огради, метални покриви, резервоари и др.)</p> <p>Продуктът може да се нанася директно върху ръждата. Изпълнява едновременно функцията на преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие</p>		

Практически свойства
<ul style="list-style-type: none"> • 3in1 - преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие; • Лесно нанасяне и много добра покривност; • Нанася се директно върху ръждата; • Пълна атмосфероустойчивост; • Покритието издържа тест от 300 часа на солена мъгла; • До 15 години корозионна устойчивост на покритието съгласно стандарт ISO 12944

Цветовете
<p>Осем гладки: бял, светлорозов, вишневочервен, тъмнозелен, светлосив, тъмнокафяв и сребрист и черен. Шест ефектни: ефектна сива металик, ефектна черна металик, ефектна зелена металик, ефектна златна металик, старо злато и стара мед.</p>

Подходящи основи
<p>Повърхности от черни метали</p>

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, лесно подвижна течност
Вискозитет KU ,min	70
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1,05 – 1,35
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	500
Блясък при 60°, min	75%
Покривност (за един слой)	12-14m ² /L
Изсъхване на допир	6 часа
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след пълното му изсъхване.
Пълно изсъхване	24 часа

Неподходящи основи
<p>Повърхности от цветни метали</p> <p>Дървени повърхности</p> <p>PVC основи</p>

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/Ръждясали повърхности
<p>Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За постигане на по-добра адхезия, зашкурете повърхността.</p>	<p>Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.</p> <p>Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.</p>

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	С разредител PROTECTA: ·4-8% при нанасяне с четка и валяк; ·до 12% при пръскане с пистолет.	Пистолет	Въздушен пистолет: с дюза 1.6-1.8. Airless-200 бара; тип на дюзата: 0.011-0.015"
Начин на работа	Нанесете първия слой Protecta 3in1 равномерно върху металната повърхност. Вторият и трети слой може да нанесете веднага след предходния, или след пълното му изсъхване.		

Почистване
Разредител PROTECTA.

Разфасовки:
0.500 L и 2.5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасни складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
PROTECTA 3in1 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“