

| | | |
|--|------------------------|---|
| <h2>Оргахим®</h2> <p>Основана 1901</p> | | Техническо описание |
| Архитектурни | <h3>PROTECTA 3in1</h3> |  |
| Метал | | |
| Интериор/Екстериор | | |
| <p>Protecta 3in1 е висококачествена боя за антикорозионна защита и декорация на повърхности от черни метали (парапети, огради, метални покриви, резервоари и др.)</p> <p>Продуктът може да се нанася директно върху ръждата. Изпълнява едновременно функцията на преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие</p> | | |

| Практически свойства |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3in1 - преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие; • Лесно нанасяне и много добра покривност; • Нанася се директно върху ръждата; • Пълна атмосфероустойчивост; • Покритието издържа тест от 300 часа на солена мъгла; • До 15 години корозионна устойчивост на покритието съгласно стандарт ISO 12944 |

| Цветове |
|---|
| <p>Осем гладки: бял, светлорозов, вишневочервен, тъмозелен, светлосив, тъмнокафяв и сребрист и черен. Шест ефектни: ефектна сива металик, ефектна черна металик, ефектна зелена металик, ефектна златна металик, старо злато и стара мед.</p> |

| Подходящи основи |
|------------------------------------|
| <p>Повърхности от черни метали</p> |

| Технически показатели | |
|--|--|
| Външен вид(след разбъркване) | Хомогенна, лесно подвижна течност |
| Вискозитет KU ,min | 70 |
| Плътност, kg/L (в зависимост от цвета) | 1,05 – 1,35 |
| Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max | 500 |
| Блясък при 60°, min | 75% |
| Покривност (за един слой) | 12-14m ² /L |
| Изсъхване на допир | 6 часа |
| Нанасяне на втори слой | Веднага след предходния или след пълното му изсъхване. |
| Пълно изсъхване | 24 часа |

| Неподходящи основи |
|--|
| <p>Повърхности от цветни метали</p> <p>Дървени повърхности</p> <p>PVC основи</p> |

| Подготовка на основата | |
|---|--|
| <h4>Нови повърхности</h4> <p>Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За постигане на по-добра адхезия, зашкурете повърхността.</p> | <h4>Боядисвани/Ръждясали повърхности</h4> <p>Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.</p> <p>Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.</p> |

| Нанасяне | | Средства за нанасяне | |
|---------------------|---|----------------------|---|
| Препоръка | Разбъркайте добре преди нанасяне. | Четка | Използвайте четка устойчива на разтворители. |
| Условия на нанасяне | Работете при температура над 5°C. | Валяк | Използвайте валяк устойчив на разтворители. |
| Разреждане | С разредител PROTECTA: ·4-8% при нанасяне с четка и валяк; ·до 12% при пръскане с пистолет. | Пистолет | Въздушен пистолет: с дюза 1.6-1.8. Airless-200 бара; тип на дюзата: 0.011-0.015" |
| Начин на работа | Нанесете първия слой Protecta 3in1 равномерно върху металната повърхност. Вторият и трети слой може да нанесете веднага след предходния, или след пълното му изсъхване. | | |

| Почистване |
|----------------------|
| Разредител PROTECTA. |

| Разфасовки: |
|----------------|
| 0.500 L и 2.5L |

| Съхранение |
|--|
| Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасни складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи. |

| Мерки за безопасност |
|---|
| PROTECTA 3in1 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност |

| Срок на годност |
|--|
| 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка. |

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“