

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
Архитектурни Дърво/метал Интериор/Екстериор	Леко алкидна боя сатен	
Висококачествена алкидна боя, със сатенен финиш. Предназначена за външно и вътрешно боядисване на дървени и метални повърхности. С богата палитра от наситени и изключително трайни цветове на покритията.		

Практически свойства
• Сатенено покритие; • Много добра атмосфероустойчивост; • Много добра покривност; • Разнообразие от красиви цветове; • Лесно нанасяне; • Висока еластичност.

Цветове
Бял, черен, тъмносив, бежов, син, тъмнозелен, млечнокафяв, тъмнокафяв, червен, кафе, тъмножълт, вишнев, резеда, млечнокакаов, светлосив цвят.

Подходящи основи
Черни метални повърхности Дървени повърхности

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min.	600
Плътност, kg/L	1.0-1.20
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	300
Блясък при 60°, min	40%
Покривност (за един слой)	12 m ² / L
Изсъхване на допир	2-4 часа
Нанасяне на втори слой	след 12 часа
Пълно изсъхване	24 часа

Неподходящи основи
Цветни метални повърхности Циментови Варо-циментови Варо-пясъчни

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/лакирани повърхности
Обезмаслете новите метални/дървени повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. Грундирайте: - дървени повърхности- Леко грунд за дърво импрегнационен. - черни метали- Леко алкиден грунд ПФ-02.	Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда и грундирайте с Леко алкиден грунд ПФ-02 за черни метали

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Преди употреба разбъркайте добре (2-3 мин.) продукта.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работи се при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	При необходимост се разрежда до 2 % с Разредител Оргахим.	Шприц-Пистолет	-
Начин на работа	Нанесете първия слой Леко алкидна боя сатен равномерно върху метална/дървена повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му (12 часа).		

Препоръчителни системи			
Дървени повърхности			Метални повърхности
Етап	Продукт	Слое	Продукт
Грундиране	Леко грунд за дърво импрегнационен	I	Леко алкиден грунд ПФ - 02
Междинен слой	Леко алкидна боя сатен	I	Леко алкидна боя сатен
Финишен слой	Леко алкидна боя сатен	I	Леко алкидна боя сатен

Почистване
Разредител АМВ или разредител Оргахим

Разфасовки:
650 ml и 2.5 L

Съхранение
В закрити, сухи и пожаробезопасни складови помещения при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“