

Техническо описание

Оргакхим®
Основана 1901

Леко AQUA лак за дърво

Леко AQUA лак за дърво е висококачествен продукт на водна основа с гланцов финиш, който се употребява за защита и декорация на дървени повърхности в интериора и екстериора. Импрегнира и защитава дървото, като образува тънък, еластичен филм, осигурявайки максимална защита срещу влага и UV лъчи, като същевременно позволява на дървесината да "диша". Освен като финишно покритие лакът може да бъде използван и за импрегниране на дърво - разреден с вода в съотношение 1:1.

- ✓ Водоразредим
- ✓ Образува филм с висока еластичност
- ✓ Много висока атмосфероустойчивост
- ✓ Нанася се лесно, разнася се равномерно
- ✓ Без остра миризма
- ✓ Отлична разливност и наслявяване
- ✓ Добра устойчивост срещу слепване при притискане на топло



Характеристики на продукта



Покритие:
Копринен гланц



Разход:
8 - 11 m²/L за 1 слой



Съхнене:
30 мин. на допир
1-2 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване



Опаковки:
0,6L;
2,5L (*за цветове: Безцветен, Палисандър, Орех, Африкански тик, Кестен)



Външен вид:
Хомогенна, оцветена гъста течност

Вискозитет, (23±0,5)°C:
min 1500 mPa.s

Плътност:
1,025 - 1,060 kg/l

Блясък:
при 60°: ≥ 60%, EN ISO 2813



Разреждане:
с вода



Цветове:
10 готови цвята: Африкански тик; Безцветен; Бор;
Дъб; Канадска ела; Кестен; Махагон; Орех;
Палисандър; Тик.

Полагане



Подходящи основи:

- Небоядисани и нелакирани дървени повърхности



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Лакирани и боядисани дървени повърхности;
- Омаслени дървени повърхности;
- Метални повърхности;
- Пластмаси.



Приложение:

- небоядисвани дървени повърхности в интериора и екстериора.



Идеална за:

- обновяване на дограма, градинска мебел, парпети, дървени къщи, огради, стрехи и други.



Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без наличие на прах, мазнини, смолни остатъци или други замърсявания по тях. Остатъци от дървесна смола се почистват механично и с подходящи разтворители. При необходимост, повърхностите се почистват предварително от мъхове, плесени и водорасли – механично и/или с подходящи препарати.



Нанасяне:

1. Преди употреба продуктът се разбърква добре. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
2. Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
3. При боядисване на нова дървесина, се препоръчва леко шлайфане на изсъхналия първи слой, за да се отстранят настръхналите дървесни влакна.
4. Следващ слой се нанася най-рано след 1-2 часа. Препоръчителен брой слоеве: 2-3.
5. Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране/ Импрегниране	необработена дървесина: Леко AQUA лак за дърво, разреден 1:1 с вода или с Импрегнационен грунд за дърво	I
Междиен слой	Леко AQUA лак за дърво (без разреждане)	I
Финишен слой	Леко AQUA лак за дърво (без разреждане)	I

Допълнителна информация



Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/д) е **130 g/l**



Мерки за безопасност:

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.



Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!



Срок на годност:

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.