

ПРОТЕСТА 3in1 AQUA Боя за метал

ПРОТЕСТА 3в1 Aqua е висококачествена боя на водна основа с полугланцово покритие, която се използва за антикорозионна защита и декорация на нови и ръждясали повърхности от черни метали като врати, парапети, огради, метални покриви, резервоари и други.

ПРОТЕСТА 3в1 Aqua притежава качествата и действието на 3 отделни продукта - преобразувател на ръжда, грунд и декоративно покритие, като боята може да се нанася директно върху ръждата.



- ✓ Екосъобразен продукт 3в1, без остра миризма
- ✓ Разреждане с вода
- ✓ Лесно нанасяне и много добра покривност
- ✓ Пълна атмосфероустойчивост
- ✓ Покритието издържа тест от 150 часа на солена мъгла
- ✓ 10 години корозионна устойчивост на покритието съгласно стандарт ISO 12944



Нанася се директно върху
ръждата

Характеристики на продукта



Покритие:
Полугланц (сатен)



Разход:
12-14 m²/l за 1 слой
6 - 7 m²/l за 2 слоя



Съхнене:
2 часа на допир
24 часа пълно изсъхване



Цветове*:
RAL 9010, RAL 9004, RAL 1011,
RAL 5008, RAL 7004, RAL 7009,
RAL 8004, RAL 8016

*Цветът се достига при пълно изсъхване на покритието.



Външен вид:
Хомогенна, лесно подвижна течност

Вискозитет KU, minimum:
70

Плътност:
1.05-1.35 kg/l

Блясък при 85°, minimum:
40%



Разреждане:
С вода



Опаковки:
0.5l (всички цветове); 2.5l (RAL 9010,
RAL 9004);

Полагане



Подходящи основи:

- Повърхности от черни метали



Неподходящи основи:

- Повърхности от цветни метали
- PVC основи

**Приложение:**

- Интериорни метални повърхности
- Екстериорни метални повърхности

**Идеална за:**

- Парапети, огради;
- Метални покриви, резервоари и др.

**Подготовка на основата:**

Обезмаслете новите метални повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. За постигане на по-добра адхезия, зашкурете повърхността.

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна. Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Разреждете до 5-7% с вода. Нанесете първия слой Protecta 3in1 Aqua равномерно върху металната повърхност. Втори и трети слой може да нанесете веднага след предходния, или след пълното му изсъхване (~2 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха).
- 3 Време за пълно изсъхване ~ 24 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха.
- 4 Изисквания към инструментите - четка, валик, безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

	Нови повърхности		Боядисвани/ръждясали повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Protecta 3in1 Aqua	I	Protecta 3in1 Aqua	I
Междиен слой	Protecta 3in1 Aqua	I	Protecta 3in1 Aqua	I
Финишен слой	Protecta 3in1 Aqua	I	Protecta 3in1 Aqua	I

Допълнителна информация**Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/г) е **140 g/l**

**Мерки за безопасност:**

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

**Срок на годност:**

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.