



Sikalastic®-612

Икономична, еднокомпонентна, полиуретанова, течна хидроизолационна мембрана

Описание на продукта

Sikalastic®-612 е еднокомпонентна, студено полагана, безшевна, втвърдяваща от влагата, полиуретанова мембрана. След изсъхване образува безшевна, трайна и устойчива на атмосферни влияния хидроизолация на открити покривни пространства.

Употреба

- За хидроизолиране на плоски и скатни покриви
- Защита на нови конструкции и ремонт на съществуващи съоръжения
- Може да се нанася върху бетон, асфалт, покривна мембрана, тухли, азбестоциментови плоскости (като се спазват условията и изискванията за грундиране)
- За хидроизолация под лепила за плочки на балкони и тераси

Характеристики

- Еднокомпонентна – няма нужда от разбъркване, готова и лесна за употреба
- Студено полагана – не изисква нагряване или използване на горелка
- Безшевна хидроизолационна покривна мембрана
- Може да се армира, ако е необходимо
- Лесно може да се преобядисва ако е необходимо, не се налага отстраняване на покритието
- Икономична – осигурява изгодно икономично решение за удължаване на експлоатационния живот на компрометирана покривна система
- Паропропусклива – позволява на основата да диша
- Еластична- запазва гъвкавостта си и при ниски температури
- Добра адхезия към различни основи – вж. таблицата
- Бързо изсъхва – покритието е устойчиво на дъжд почти веднага след нанасянето

Тестове

Одобрения / Стандарти

Европейско Техническо Одобрение № ETA-005 част 6 – W2
Устойчивост на разпространение на пожара ENV 1187: BRoof (t1) върху негорими повърхности
Евроклас Е съгласно EN 13501-1
Отговаря на изискванията на REACH наредбата (ЕС) № 1907/2006
DIN EN 14891:2012-07

Данни за продукта**Форма**

Външен вид / Цветове Течен материал
Бял, сив или цвят теракот

Опаковки 5 л (~ 7.1 kg), 15 л (~ 21.3 kg), опаковки за еднократна употреба

Съхранение

Условия на съхранение / Срок на годност 9 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални, запечатани и здрави опаковки на сухо при температури между 0°C и 25°C.
Излагането на по-високи температури скъсява срока на годност.
Трябва да се съблюдават и препоръките за съхранение от Листа с данни за безопасност.

Технически данни

Химична основа Еднокомпонентен, втвърдяващ от влагата ароматен полиуретан

Плътност 1.42 kg/l (при +20°C) (EN ISO 2811-1)

Съдържание на твърда фаза ~ 80 % по маса (при +23°C/ 50% отн.вл)
~ 68 % по обем (при +23°C/ 50% отн.вл)

Точка на възпламеняване 49°C

Есплоатационна температура -20 до +80°C

Физико-механични качества

Якост на опън ~ 4.5 N/mm² (EN ISO 527-3) без армиране
~ 8 N/mm² (EN ISO 527-3) армиран

Удължение преди скъсване ~ 180 % (EN ISO 527-3) без армиране
~ 150 % (EN ISO 527-3) без армиране – след изкуствено стареене
~ 50 % (EN ISO 527-3) армиран

Опънно напрежение 370 N армиран


Показатели съгласно ETA	Устойчивост на външен огън	
	Реакция на огън	Broof (t1)
Категоризация спрямо експл. живот	Евроклас E	
Категоризация по климатични зони	W2	
Категоризация по устойчивост на натоварване	M и S	
Категоризация спрямо наклона на покрива	P4	
Категоризация спрямо температурата на повърхността	S1 – S4	
Най-ниска	TL 3	
Най-висока	TH 3	
Фрикционен коефициент	NPD	
Дифузия на водни пари	3.47 m	
Устойчивост на вятър	>50 kPa	

Информация за системата

Структура на системата

Покритие за покриви

За осигуряване на UV-устойчиво покритие, за удължаване срока на експлоатация на стари покрививи



Изграждане на системата: Sikalastic®-612 нанесен на 1 или 2 слоя

Основи: бетон, метал, азбестоцимент, замазки, плочки.

Грунд: Направете справка със Sikalastic® Primer-Cleaner табл. по-долу


Обща дебелина: ~ 0.5 – 1.4 mm в зависимост от използваната система

Общ разход: ~ 0.7 – 2L/ m² (1-2.82 kg/m²) в зависимост от използваната система

В областите с големи движения, неравности по основата или за преместване на пукнатини, фуги и шевове върху повърхността, както и за изработването на детайли, може да се направи армиране със Sikalastic® Fleece-120 или Sikalastic® Flexitape Heavy.

Покривна хидроизолация с армировка

Рентабилно решение на хидроизолация при ново строителство или проекти за ремонт на стари покриви. За повърхности в които има опасност от възникване на леки движения и лек/ инцидентен пешеходен трафик.



Изграждане на системата: Sikalastic®-612 нанесен в един слой, армиран със Sikalastic® Fleece-120 и запечатан със Sikalastic®-612

Основи: бетон, метал, дърво, плочи, асфалт*, мембрани*, и др.

Грунд: Направете справка със Sikalastic® Primer-Cleaner табл. по-долу

Обща дебелина: ~2 - 2.3mm

Общ разход: ~2L/m² (2.82kg/m²)

* Трябва да се направи тест за съвместимост преди употреба – битумните мембрани и материалите на асфалтова основа изискват армиране на покритието по цялата площ. Битумните материали имат свойството да омекват при високи температури, което може да предизвика появата на петна в покритието.

Детайли по полагането

Разход/ дозировка	Покривна система	Продукт	Разход
	Икономична покривна система	1 (или 2) x Sikalastic®-612	0.7L/m ² (≥ 1.00kg/m ²)
	Стандартна покривна система	1 x Sikalastic®-612	0.5L/m ² (≥0.7kg/m ²)
		1 x Sikalastic® 612	0.5L/m ² (≥0.7kg/m ²)
	ETAG 005 Покривна система	1 x Sikalastic® 612	1L/m ² (1.42kg/m ²)
		1 x Sikalastic® 612	1L/m ² (1.42kg/m ²)
	Армирана покривна система	1 x Sikalastic®-612 армиран със Sikalastic®Fleece 120	1.3L/m ² (≥1.8kg/m ²)
		1 x Sikalastic®-612	0.7L/m ² (≥1.0kg/m ²)

Тези конфигурации са теоритични и не включват информация за допълнителните разходи на материали дължащи се на пориозност на повърхността, повърхностни профили, разлики в нивата и загуби

Описание на символите



Еднокомпонентен продукт. Разбъркай преди употреба



UV устойчив, устойчив на пожълтяване



Вискоеластичен, премостващ пукнатини



Паропропусклив



Лесно полагане с четка, валеж или безвъздушно пръскане, дори при ограничен достъп



Залепва изцяло към много видове основи, като предотвратява придвижването на вода



Безшевна хидроизолационна мембрана



Пожароустойчив



Съвместим с битумни продукти



Устойчив на ветрово натоварване

Обща информация за грундирането

Обикновено не е необходимо грундиране при полагането на системата Sikalastic®-612. При порести или неравни повърхности може да се нанесе допълнителен слой от материала 0.25 – 0.3 l/m² (около 0.4 kg/m²).

Грундирането на повърхности склонни към отделяне на прах е препоръчително. Това обаче не гарантира постигането на здрава повърхност и добрата адхезия при тези обстоятелства зависи от здравината и състоянието на основата.

За да се предотврати атмосферното или физическо замърсяване на грундираните повърхности, те трябва да бъдат покрити с материал в рамките на 24 часа или възможно най-бързо съгласно препоръките дадени в техническите данни за съответния грунд.

При специфични основи направете справка с таблицата по-долу.

Грундиране на основата	Основа	Грунд	Разход на грунд [ml/m ²]
	<u>Циментови основи</u>	Обикновено не се изисква грундиране – ако е необходимо може да се нанесе тънък слой от Sika [®] Concrete Primer	Ако е необходимо Sika [®] Concrete Primer ≈ 100 - 200
	<u>Тухла, камък</u>	Обикновено не се изисква – но ако основите са порести или отделят прах може да се грундират със Sika [®] Concrete Primer или Sika [®] Bonding Primer	Ако е необходимо Sika [®] Concrete Primer ≈ 100 - 200
	<u>Керамични плочки (неглазирани) и бетонни плочки</u>	Sika [®] Concrete Primer	Sika [®] Concrete Primer ≈ 100 - 150
	<u>Асфалт</u>	Не се изисква, предмет на повърхностен тест	
	<u>Битумизирана хартия/картон</u>	Не се изисква. Може да се нанася само изцяло армирана система!	
	<u>Битумни покрития</u>	Проверете стабилността	
	<u>Метали</u> Черни или поцинковани метали, олово, мед, алуминий, месинг или неръждаема стомана	Sikalastic [®] Metal Primer	≈ 200
	Адхезията с прахово боядисани в заводски условия метални повърхности трябва да се тества предварително		
	<u>Дървени основи</u>	Дървените покривни панели изискват пълно покриване със Sikalastic [®] Carrier и пълно армиране. За открито дърво и вертикални елементи използвайте Sika [®] Bonding Primer или Sika [®] Concrete Primer.	≈ 150
	<u>Бои</u>	Трябва да се проведе тест за адхезия	
	<u>Съществуващи SikaRoof[®] MTC системи</u>	Sika [®] Reactivation Primer	≈ 200
	Други съвместими грундове от продуктовата гама на Sika [®] са Sikafloor [®] 155W, Sika [®] Primer 3N, Sikafloor [®] -156 и Sikafloor [®] -161. Трябва да се съблюдават инструкциите за употреба за конкретния продукт.		

Качество на основата Циментови основи

Пресният бетон трябва да е втвърдил. Инспектирайте бетона, вкл. вертикални зони. Повърхността трябва да бъде гладка и без дефекти, кухини, пори, циментово мляко. Отделянето на газ е естествено явление при бетона, което може да причини образуване на шупли в нанесеното отгоре покритие, най-вече когато основата съдържа влага. Нанасянето на покритието при понижаваща се или постоянна температура, редуцира отделянето на мехурчета.

Тухли и камък

Фугите на строителния разтвор трябва да бъдат здрави и на едно ниво с основата. Препоръчва се почистване с водоструйка,

Плочки

Всички плочки да бъдат монолитни и здраво закрепени към основата. Счупените или липсващи части трябва да се подменят. Фугите на плочките трябва да са запълнени и здрави.

Асфалт

Асфалтът съдържа летливи вещества, които причиняват омазняване и поява на петна без вредни последици. Асфалтът трябва да бъде внимателно инспектиран за влага и/или затворен въздух. Да се почисти с водоструйка. Големите пукнатини трябва да се запълнят и запечатат. Използвайте системата с пълно армиране.

Битумизирана хартия/картон

Битумната хартия/ мембрана има различна точка на омекване и съдържа добавки, които я запазват мека или предизвикват отделянето на летливи компоненти. Използвайте системата с пълно армиране. Битумната хартия/ картон трябва да бъде здраво залепен или механично фиксиран към основата, без износени участъци. Използвайте ленти от Sikalastic® Fleece 120 или Sikalastic® Flexitape Heavy, за да подсиgurите фугите, връзките или застъпките върху битумните мембрани.

Битумни покрития

Битумните покрития не трябва да имат лепкава или незалепена към основата повърхност, покрития, съдържащи летливи вещества или стари катранени покрития. Отстранете разкъсаните и нарушени битумни покрития. Направете тест за съвместимост на материалите – може да се наложи пълно армиране на системата.

Метали

Металните повърхности трябва да бъдат здрави и без наличие на корозия. Металната повърхност трябва да е почистена до Sa 2½ съгласно EN ISO 12944, част 4 или както е указано в спецификацията по изпълнение на бластирането.

Неметалните повърхности се обработват както следва. Премахнете следите от прах и окисление, като почистите повърхността до блясък с помощта на шкурка.

Използвайте подходящ грунд за метал и спазвайте стриктно инструкциите за полагане и времената на изчакване при припокриване. Предварително трябва да се направи тест за адхезия на пробен участък, преди да се премине към цялостно нанасяне на системата.

Дървени основи

Дърво и дървени панели трябва да бъдат в добро състояние, здраво залепени или механично фиксирани.

Бои/Покрития

Уверете се, че съществуващия материал е здраво свързан към основата.

Условия на полагане/ Ограничения

Температура на основата и околна температура +5 °C min. / +60 °C max.

Температура на околната среда +5 °C min. / +40 °C max.

Влажност на основата < 4 % съдържание на влага
Без покачваща се влага, съгласно ASTM (полиетиленов лист). Без конденз на вода/влага върху основата.

Относителна влажност на въздуха 85 % отн.вл. max.

Точка на оросяване Да се пази от настъпване на конденз. Основата и неутвърдилият материал трябва да бъдат с температура поне с +3°C над точката на оросяване, за да се избегне риска от конденз. Появата на конденз би повлияла адхезията и външния вид на покритието.

Инструкции за полагане

Метод на нанасяне

Преди нанасяне на Sikalastic®-612 основата трябва да бъде подготвена и грундиращият слой да е изсъхнал и нелепнеш. За времената за изчакване преди нанасяне на следващ слой, моля вижте Листа с технически данни за съответния грунд.

Открити покриви: Sikalastic®-612 се нанася в два слоя. Преди нанасяне на следващ слой да се изчака определеното време, посочено в долната таблица.

Армирана покривна система: Sikalastic®-612 се нанася в комбинация със Sikalastic®Fleece 120. Нанасянето на покритието върху битумизирана хартия или мембрана винаги трябва да е с армиране на цялата площ!

1. Нанесете първият слой от около 1.3 l/m² Sikalastic®-612. Обработвайте такава площ, че материала да запази течливостта си до полагането на Sikalastic®Fleece 120.

2. Разгънете Sikalastic®Fleece 120 върху слоя от Sikalastic®-612 и се убедете, че няма наличие на балончета или гънки. Застъпката на платното трябва да е поне 5 см, като контактната повърхност трябва да е добре омокрена с материал.

3. На някои места може да се наложи малко допълнително количество от материала да се подложи под тъканта само колкото да омокри повърхността.

4. След като покритието изсъхне достатъчно, така че върху него да може да се стъпва, нанесете вторият слой от материала Sikalastic®-612, при минимален разход за слой 0.7 l/m².

Преди да започнете нанасянето на хидроизолацията по хоризонталните повърхности, първо обработете всички детайли като спазвате горе описаните стъпки от 1 – 4.

Разбъркване Необходимо е само, ако след отваряне на баката се забелязва разслояване на материала. Разбъркването трябва да е внимателно на бавна скорост, така че да се избегне увличането на въздух.

Начин на полагане	<p>С четка: Нанасянето става с четка с мек косъм. С валеж: Нанесете с устойчив на ратворители валеж</p> <p>Чрез пръскане: Използвайте оборудване за безвъздушно пръскане, напр: бутална помпа Wagner EP 3000. (налягане: ~200-250 бара, дюза:0.38 mm – 0.53mm, ъгъл на пръскане: 50 80°). Дебелината на филма трябва да се поддържа такава, че да следва профила на повърхността без да се стича. Ако е необходимо нанесете няколко тънки слоя от материала.</p> <p>При хидроизолационните системи с армировъчна тъкан нанесете 1.3 l/m² от материала и веднага върху мокрият слой положете Sikalastic®Fleece 120. Приложете лек натиск върху платното с помощта на притискателен валеж, за да може тъканта да се омокри и да се отстрани увлеченият въздух.</p>																	
Почистване на инструментите	Почистете всички инструменти и използвано оборудване с Thinner C веднага след употребата. Втвърденият материал може да бъде отстранен механично.																	
Почистване на ръцете и кожата	Почистете веднага с вода и сапун или с помощта на Sika® Hand Wipes.																	
Време за работа	Sikalastic®-612 е бързосъхнещ продукт. Комбинацията между висока температура и висока влажност ускорява процеса на изсъхване. Дори и в баката материала започва да втвърдява след контакт с въздуха – отворените баки трябва да се използват изцяло. В отворени баки, материалът образува коричка след около 1 час при +20°C/ 50% отн.вл.)																	
Време на изчакване / Следващи покрития	<p>Преди полагане на Sikalastic®-612, долния слой Sikalastic® трябва да се остави да съхне в продължение на:</p> <table border="1" data-bbox="598 884 1541 1099"> <thead> <tr> <th>Температура</th> <th>Относителна влажност</th> <th>Минимум</th> <th>Максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+5°C</td> <td>50%</td> <td>Една нощ</td> <td rowspan="4">След 4 дни повърхността трябва да се почисти и грундира със Sika® Reactivation Primer</td> </tr> <tr> <td>+10°C</td> <td>50%</td> <td>12 часа</td> </tr> <tr> <td>+20°C</td> <td>50%</td> <td>6 часа</td> </tr> <tr> <td>+30°C</td> <td>50%</td> <td>4 часа</td> </tr> </tbody> </table>	Температура	Относителна влажност	Минимум	Максимум	+5°C	50%	Една нощ	След 4 дни повърхността трябва да се почисти и грундира със Sika® Reactivation Primer	+10°C	50%	12 часа	+20°C	50%	6 часа	+30°C	50%	4 часа
Температура	Относителна влажност	Минимум	Максимум															
+5°C	50%	Една нощ	След 4 дни повърхността трябва да се почисти и грундира със Sika® Reactivation Primer															
+10°C	50%	12 часа																
+20°C	50%	6 часа																
+30°C	50%	4 часа																
Бележки по полагането / Ограничения	<p>Не полагайте Sikalastic®-61 2 върху основи с покачваща се влага. Sikalastic®-61 2 не е подходящ за перманентен контакт с течности или обърнати покривни системи.</p> <p>При вертикални или повърхности с голям наклон може да е необходимо нанасянето на допълнителни слоеве за постигане на желаната дебелина от покритието.</p> <p>Върху основи, които позволяват отделяне на газове, полагайте върху суха основа и по време на понижаване се околна температура и температура на основата. Ако се нанася при повишаващи се температури могат да се появят дупчици от издигания се въздух. При изключително тежки случаи може да помогне Sikalastic Concrete Primer.</p> <p>Продукта трябва да се използва в съответствие с изискванията за безопасност на труда. Преди стартиране на работа се убедете, че всички възможни рискове са били оценени. За допълнителна информация и насоки направете справка с Листа с данни за безопасност.</p> <p>Sikalastic®-61 2 може да отдели частици от повърхността си – не използвайте водата в контакт с материала в развъдници за риба.</p> <p>Веднага след отварянето на опаковката материала реагира с въздуха. Цялостта на уплътнителните капаци може да се наруши при отварянето. Ето защо отворените опаковки трябва да се изразходват изцяло. Повторното запечатване на опаковката и ползването на материала в по-късен етап е невъзможно. Отвореният, неизползван материал може да остане лепкав и да образува мехурчета, ако се използва по-късно.</p> <p>Не полагайте Sikalastic®-612 на закрито.</p> <p>Не полагайте в близост до вентилационен отвор или работещ климатик. Изключете климатика или изолирайте, ако е необходимо.</p> <p>Върху покритието може да се нанасят допълнителни слоеве от материала като се спазват указанията дадени в секция „Време на изчакване преди нанасяне на други покрития“</p> <p>Битумните покрития на база разтворител може да предизвикат поява на петна или омекване под покритието.</p> <p>Битумните материали с ниска температура на топене изискват полагането на грунд, като ако грунда е в по-тъмен цвят би могъл да скрие петната от летливите компоненти.</p>																	

**Детайли по
втъвърдяването****Готовност за
експлоатация**

Температура	Относителна влажност	Устойчивост на дъжд	Сух при допир	Пълно втвърдяване
+5°C	50%	10 минути*	8 - 10 часа	16 часа
+10°C	50%	10 минути*	6 часа	10 часа
+20°C	50%	10 минути*	4 часа	7 часа
+30°C	50%	10 минути*	2 часа	5 часа

* Имайте в предвид, че силният, проливен дъжд може да нарани физически все още течната мембрана.

Забележка: Времената са приблизителни и се влияят от околната температура и относителна влажност.

**Изчислителна
база**

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават, поради обстоятелства извън наш контрол.

**Информация за
безопасност**

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химичните продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Правна информация: Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg