



Sikaflex®-11 FC⁺

1-компонентен фугоуплътнител и многофункционално лепило

Описание на продукта	Sikaflex®-11 FC ⁺ е еднокомпонентен, втвърдяващ от влагата, еластичен фугоуплътнител и многофункционално лепило на база полиуретан. За вътрешно и външно приложение.
Употреба	Sikaflex®-11 FC ⁺ е фугоуплътнител и многофункционално лепило, подходящ за различни области на приложение: <ul style="list-style-type: none">■ Sikaflex®-11 FC⁺ се използва като <i>фугоуплътнител</i> за вертикални и хоризонтални фуги, звукоизолация на преминаващи през бетона тръби, уплътняване на сегменти, уплътняване на шевове, уплътняване на метални и дървени конструкции, вентилационни структури и много други■ Sikaflex®-11 FC⁺ се използва като <i>многофункционално лепило</i>, подходящо за вътрешно и външно залепване на подпрозоречни первази, прагове, стъпала, первази, базови табла, защитни табла при катастрофа, ламперии, сглобяеми елементи и много други
Характеристики / Предимства	<i>Sikaflex®-11 FC⁺ е:</i> <ul style="list-style-type: none">■ 1-компонентен, готов за употреба■ Гъвкав и еластичен <i>Уплътнител:</i> <ul style="list-style-type: none">■ Втвърдяване без образуване на мехурчета■ Много добра адхезия към повечето строителни материали■ Добра механична устойчивост■ Добра устойчивост на атмосферни влияния и стареене■ Консистенция, непозволяваща свличане <i>Лепило:</i> <ul style="list-style-type: none">■ Повърхностно залепване без допълнителни отвори■ Абсорбира удар и вибрации
Информация за околната среда	
Специфични характеристики	<ul style="list-style-type: none">■ Не съдържа разтворители■ Без мирис■ Рециклируема алуминиева опаковка (600 ml мека опаковка - салам и 300 ml твърда опаковка - картуш)
Специфични Одобрения / Стандарти	EMICODE EC 1 ^{PLUS} R, много ниски емисии ISEGA сертификат за употреба в хранително-вкусовата промишленост.



Специфични класификации	LEED® EQc 4.1	SCAQMD, Rule 1168	BAAQMD, Reg. 8, Rule 51
	отговаря	отговаря	отговаря

Данни за продукта

Външен вид / Цветове	Бял, бетоново сив, кафяв, черен, бежов
Опаковка	300 ml / 380 gr твърда опаковка - картуш 600 ml / 770 gr мека опаковка - салам
Условие на съхранение / Срок на годност	15 месеца от датата на производство, съхранявани в оригинални неотворени и ненарушени опаковки, на сухо място, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5°C до +25°C.

Технически данни

Химична основа	i-sure полиуретанова технология
Плътност	~ 1.3 kg/l (DIN 53 479-B)
Време за образуване на коричка	~ 70 минути (+23°C / 50% отн. вл.)
Скорост на втвърдяване	~ 3.5 mm / 24 часа (+23°C / 50% отн. вл.)
Размери на фугата	Мин. ширина = 10 mm / макс. ширина = 35 mm
Свличане по вертикална повърхност	0 mm, много добра
Работна температура	-40°C до +80°C

Физико-механични свойства

Якост на опън	~ 1,5 N/mm ² (DIN 53 504)
Якост на разкъсване	~ 8 N/mm ² (DIN 53 515)
Твърдост по Шор А	~ 37 след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 505)
Е-Модул	~ 0.6 N/mm ² след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN EN ISO 8340)
Удължение при скъсване	~ 700% след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 504)
Еластично възстановяване	> 80% след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN EN ISO 7389 B)

Химична устойчивост	Устойчив на вода, морска вода, разредени основи, циментови разтвори и разтворени във вода почистващи препарати. Неустойчив на алкохоли, органични киселини, концентрирани основи и киселини, хлорирани, ароматни (въгледородни) горива.
----------------------------	--

Информация за системата

Разход на материал / Проектиране на фугите

Фуги:

Ширината на фугата трябва да се проектира в съответствие с деформационната способност на уплътнителя. Принципно, ширината на фугата трябва да бъде > 10 mm и < 35 mm. Трябва да се спазва отношението ширина към дълбочина ~ 1 : 0.8 (за подови фуги) и ~ 1 : 2 (за фасадни фуги).

Всички фуги трябва да бъдат правилно проектирани и оразмерени от спецификатора и главния изпълнител в съответствие с приложимите стандарти, тъй като след изграждането промени обикновено не са възможни. База за изчисляване на необходимата ширина на фугата са техническите параметри на фугоуплътнителя и прилежащите строителни материали, както и експозицията на сградата, размерите и начина на строителство.

Фуги < 10 mm се проектират за контрол на пукнатини и те не са дилатационни фуги. По време на полагане на уплътнителя от значение е ширината на фугата (ориентирувълна стойност +10°C)

Приблизителен разход на материал (за подови фуги)

Ширина на фугата	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Дълбочина на фугата	10 mm	12 - 15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Дължина на фугата / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 - 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Дължина на фугата / 300 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m

Минималната ширина на периметрова фуга около прозорци: 10 mm

Попълващо въже: Използвайте само полиуретаново попълващо въже със затворени клетки.

Лепене:

- Точково:
1 картуш за 100 x 3 cm точки от Sikaflex®-11 FC⁺
(Диаметър = 3 cm; дебелина = 0.4 cm)
- Ивично:
1 картуш за 12 метра Sikaflex®-11 FC⁺ със сечение 5 x 5 mm.
Стредно 0.2 - 0.6 kg/m², в зависимост от площта на залепване.

Качество на основата

Чиста, суха, хомогенна, без масла и смазки, без прах и свободни, ронещи се частици. Циментовото мляко трябва да се отстрани.

Подготовка на основата / Грундиране

Sikaflex®-11 FC⁺ има висока адхезия към чисти и здрави основи. За оптимално сцепление, при критични основи и приложения с високи експлоатационни изисквания като многоетажни сгради, фуги, подложени на високи деформации, екстремни климатични условия трябва да се използват грундове и почистващи състави. При съмнение, нанесете на пробен участък.

Непорьозни основи:

Глазирани плочки, прахово боядисани метали, алуминий, анодиран алуминий, неръждаема и цинковна стомана трябва да се награвят с фина шкурка и почистват със Sika® Aktivator-205 с помощта на чиста кърпа или парцал. Преди нанасяне на уплътнителя изчакаване поне 15 минути, за да се изпари разтворителя.

Всички други метални повърхности споменати по-горе трябва да се награвят с фина шкурка и почистват със Sika® Aktivator-205 с помощта на чиста кърпа или парцал. След изчакаване изпарението на разтворителя от мин. 15 минути, нанесете с четка Sika® Primer-3 N.

Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа).

За PVC използвайте Sika® Primer-215 вместо Sika® Primer-3 N. Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа).

Порьозни основи:

Бетон, газобетон и циментови мазилки, замазки, тухли и др. трябва да се грундират със Sika® Primer-3 N, като се използва четка.

Преди полагане на уплътнителя изчакайте изпарението на разтворителя - мин. 30 минути (макс. 8 часа).

Важна забележка:

Грундовете са само подобрители на адхезията. Те нито заменят правилното почистване на свързващите повърхности, нито са в състояние да подобрят значително техните якостни показатели.

Грундовете подобряват дълготрайността на уплътнената фуга. За допълнителна информация направете справка с таблицата за грундовете Sika® Primer.

Температура на основата	+5°C мин. / +40°C макс.
Околна температура	+5°C мин. / +40°C макс.
Влажност на основата	Суха
Точка на оросяване	Температурата на основата трябва да бъде с 3°C над точката на оросяване.

Инструкции за полагане

Начин на полагане / Инструменти

Sikaflex®-11 FC⁺ се предлага готов за употреба.

След подходяща подготовка на фугата и основата, поставете попълващото въже на необходимата дълбочина и ако е необходимо нанесете грунд. Поставете опаковката в работния пистолет и екструдирайте Sikaflex®-11 FC⁺, като се уверите, че е осъществен цялостен контакт със страните на фугата. Напълнете фугата като избягвате въвличането на въздух. За осигуряване на добра адхезия, Sikaflex®-11 FC⁺ трябва да се заглади, като се притисне към страните на фугата.

За получаване на прави и чисти линии е необходима употребата на предпазна, самозалепваща лента. Отстранете лентата, докато уплътнителя е още мек. За получаване на идеална повърхност, загладете уплътнителя със специална течност за заглаждане.

Лепене:

След подготовка на основата нанесете Sikaflex®-11 FC⁺ ивично или точково по повърхността за залепване на интервали през няколко сантиметра.

Притиснете ръчно залепваните елементи, за да ги фиксирате на необходимата позиция. При необходимост, използвайте залепващи ленти, клинове или подпори за временно укрепване на елементите през началните часове на втвърдяване. Неправилно поставен елемент може лесно да се коригира в първите минути след залепване. Притиснете отново.

Оптимално залепване се постига след цялостно втвърдяване на Sikaflex®-11 FC⁺, т.е. след 24 до 48 часа при +23°C за дебелини от 2 до 3 mm.

Почистване на инструментите

Почистете всички средства и инструменти със Sika® Remover-208/ Sika® TopClean-T веднага след употребата. Втвърдият материал може да бъде отстранен само механично.

Бележки за полагането / Ограничения

Еластичния уплътнител не е желателно да се боядисва, тъй като боите имат ограничена деформационна способност, поради което ще се напукат при съвместни движения.

Със съвместими бои може да се нанесе покритие до макс. 1 mm. Съвместимостта трябва да се тества съгласно DIN 52 452-2.

Промяна в цвета е възможна при въздействие на химикали, високи температури, UV-лъчи (особено при бял цвят). Това не оказва неблагоприятно въздействие върху техническите характеристики и дълготрайността на продукта.

Преди употреба върху естествен камък се свържете с нашия Технически отдел.

Не използвайте Sikaflex®-11 FC⁺ като уплътнител върху стъкло, битумни основи, естествен каучук, EPDM или строителни материали, които отделят масла, пластификатори или разтворители, които биха компрометирали уплътнителя.

Не използвайте Sikaflex®-11 FC⁺ за уплътнения при басейни.

Неподходящ при водно налягане или постоянно водно натоварване.

Не смесвайте и не излагайте Sikaflex®-11 FC⁺ на въздействието на вещества, които могат да реагират с изоцианати, особено алкохоли, които са често срещани компоненти при разреждатели, разтворители и кофражни масла. Такъв контакт може попречи или предотврати реакциите на свързване и втвърдяване на материала.

Изчислителна база

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изследвания. Реално измерените стойности могат да се различават поради обстоятелства извън наш контрол.

Информация за безопасност

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към Листа с данни за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

Правна информация

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използването на продуктите на Sika, са дадени добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят на продукта трябва да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Sika запазва правото да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



Сика България ЕООД
Бул. „Ботевградско шосе“ 247
1517 София
България

Тел.: +359 2 942 45 90
Факс: +359 2 942 45 91
e-mail: info@bg.sika.com
web: www.sika.bg

