

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sika® Aktivator-205

Прозрачен подобрител на адхезията на основата на разтворител за непорьозни основи

ТИПИЧНИ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА (ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖ ЛИСТ С ДАННИ НА БЕЗОПАСНОСТ)

Химична основа	Подобрител на адхезията на основата на разтворител
Цвят (CQP001-1)	Безцветен, прозрачен
Температура на полагане	5 – 40 °C
Метод на нанасяне	Забърсване с напоена с материала хартиена кърпа, която не отделя власинки
Покривност	20 ml/m ²
Време за изпарение на разтворителя	минимум 10 минути ^{A/B} максимум 2 часа ^{A/B}
Срок на годност	12 месеца ^C

CQP = Корпоративна процедура за качествен контрол

B) за специфични приложения и температури времето за изпарение на разтворителя може да бъде различно

A) +23 °C / 50 % отн. вл.

C) съхранявайте в затворена опаковката, на сухо при температура ≤ +25 °C

ОПИСАНИЕ

Sika® Aktivator-205 е безцветен подобрител на адхезия на основата на разтворител, който реагира с влагата и отлага активни групи върху основата. Тези групи действат като връзка между основите и грундовете или уплътнителите / лепилата.

Sika® Aktivator-205 е предназначен за обработка на лепилни повърхности преди нанасяне на лепила и уплътнители Sikaflex® и Sikasil®.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

- Подобрена адхезия при различни основи
- Кратко време за изпарение на разтворителя
- Лесен за употреба
- Прозрачен

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Sika® Aktivator-205 се използва за подобряване на сцеплението върху непорьозни основи като метали, пластмаси, керамични изпринтени покрития и боядисани повърхности.

Преди да използвате Sika® Aktivator-205 върху материали, склонни към напукване поради остатъчни напрежения, потърсете съветите на производителя и извършете изпитвания върху оригиналните основи.

Този продукт е подходящ само за опитни професионални потребители. За да се гарантира адхезията и съвместимостта на материала трябва да се извършат изпитвания върху действителни основи при съответните обектови условия.