



# ПАРКЕТЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Дата: 17.09.2014

**Технически характеристики:**

Основа	Акрилна дисперсия
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Формиране на външния слой (20°C/65% отн. влажност)	Около 20 мин.
Свиване (DIN 52451)	15%
Специфично тегло (DIN 53 479 B)	1.5 g/ml
Температурна устойчивост	- 20°C до + 80°C
Максимално допустима деформация	15%

\*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

**Описание на продукта:**

Parquet Seal е висококачествен пластично еластичен 1-компонентен уплътнител на полиакрилна основа.

**Характеристики:**

Без разтворители и силикон  
Може да се боядиса след втвърдяване  
Може да се лакира след втвърдяване  
Без мирис

**Приложения:**

Уплътняване на фуги с еластичност до 15%;  
Уплътняване на фуги при поставяне на паркет или ламинат;  
Уплътняване на свързващи фуги между подови настилки с паркет, первази и стени;  
Подходящ за уплътняване на цепнатини в дървени подови настилки.

**Опаковка:**

*Цвят:* светъл дъб, дъб, бук, тик, кехлибар, череша  
*Опаковка:* флакон 310 мл.

**Съхранение:**

12 месеца в неотворен флакон или туба на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C. Пазете от измръзване!

**Повърхности:**

Вид: Всички видове дървени и ламинирани подови настилки и порести строителни подложки  
Състояние на повърхността: чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена.

**Нанасяне:**

Метод: ръчен или пневматичен пистолет.  
Нанесете уплътнителят и изравнете с шпатула.  
Нанесете втори слой уплътнител в случай на прекомерно свиване. Пълно втвърдяване след 24 часа.

Температура на нанасяне: +5°C до +30°C.

Почистване: Невтвърденият уплътнител Parquet Seal може да се отстрани от инструментите и паркета с вода. Втвърденият уплътнител се отстранява механично.  
Възстановяване: с уплътнител Parquet Seal

**Размери на фугите:**

Минимална широчина: 5 мм  
Максимална широчина: 20 мм  
Минимална дълбочина: 5 мм  
Препоръчителна ширина = дълбочината

**Препоръки за безопасност:**

Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета

**Забележки:**

Не използвайте за приложения, свързани с продължително потапяне във вода  
Parquet Seal е съвместим с повечето видове лакове и може да се лакира. Лакът трябва да бъде достатъчно еластичен, за да покрие пластично еластичния уплътнител.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.