



T-REX TRANSPARENT GRIP

Дата: 14.11.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Акрилен Полимер
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Влажност
Специфично тегло	Около 1.05 г/см ³
Температурна устойчивост	-20°C до +70°C
Отворено време (*)	15 мин.
Първоначална якост на връзката	Поне 125кг/м ²
Крайна сила дърво-дърво	Около 22кг/см ²
Крайна сила дърво-алуминий	Около 16кг/см ²
Крайна сила дърво-PVC	Около 12кг/см ²
Температура на нанасяне	+5°C до +30°C

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

T-Rex Transparent Grip е монтажno лепило подсилено с фибри и без разтворители с голяма първоначална якост на връзката (над 125 кг/м²) и голяма сила на залепване. Особено подходящо за порьозни материали.

Характеристики:

- Подсилено с фибри
- Бяло при нанасяне, прозрачно след втвърдяване
- Първоначална якост над 125кг/м²
- ЕС-1R Plus етикет: ниски емисии
- Без разтворители
- Подходящо за залепване на неравни повърхности
- Директно нанасяне върху едната повърхност
- Отлично залепване върху широка гама от строителни материали, както за вътрешно така и за външно приложение.

Приложения:

- Подходящ за директно залепване на на много материали като дърво, много видове пластмаси, тухли, камък, плочки, метали към порьозни повърхности като бетон, гипс, дървени панели, ПДЧ и др.
- Подходящ за залепване на декоративни материали. первази, гипсови панели вертикални хоризонтални и височинни приложения.

Опаковка:

Цвят: Бял при полагане, прозрачен след втвърдяване.

Опаковка: Флакон 380 гр.

Повърхности:

Тип: Всички обичайни повърхности освен PE,PP и битумни повърхности. Поне една от двете

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове.

повърхности трябва да бъде порьозна, в противен случай скоростта на изсъхването ще бъде значително по-бавна.

Състояние на повърхността: Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени.

Препоръчваме предварителен тест за съвместимост.

Нанасяне:

Метод: Нанесете лепилото чрез пистолет върху едната повърхност на точки или ивици.

Притиснете повърхностите една към друга незабавно и трамбовайте с гумен чук. Може да бъде необходимо допълнително укрепване. Свръзката може да бъде натоварвана след 24-48 часа.

Температура на нанасяне: +5°C до +35°C

Почистване: С вода ако не е втвърден, механично ако е.

Възстановяване: със същия материал.

Срок на годност:

Поне 12 месеца в неотворена опаковка, съхраняване на суха и прохладно място при температури между +5°C и +25°C.

Препоръки за безопасност: Спазвайте обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета.

Забележки:

- Когато лепите, натиска който прилагате определя първоначалната якост и крайната сила на свръзката. Времето през което оказвате този натиск е по-маловажен.
- Не използвайте в приложения при които е възможно продължително излагане на вода.