



TK

ТЕКАФИКС

Монтажно лепило **ST**



Монтажното лепило **TEKAFIKS ST** е универсално лепило за монтаж и залепване на поръзни и непоръзни строителни материали без да е нужно допълнително фиксиране.

Свойства

- Бързо прилепване
- Не се изиска употреба на винтове и инструменти
- Не се стича
- Лесен за употреба
- Силно и постоянно залепване
- Добър капацитет на попълване
- За залепване на поръзни и непоръзни материали
- Не е подходящ за залепване на стиропор

Употреба

- За монтаж на почти всички строителни материали
- За залепване на декоративни панели, дървени тухли, Ѹгли на стълби, плочки на стени и подове, метални части, лодки....

Технически характеристики

На неутвърденото лепило

Свойства

Основа

Синтетична смола и

органичен разтворител

Бежов гел

1500 ± 30 кг/м³

Състояние

Специфично тегло

Време за застъпване

на повърхността

23°C/50% околнна влага

50 - 60 секунди

Време на втвърдуване

23°C/50% околнна влага

3 мм/ден

Temperatura за полагане

+5°C до +40°C

На втвърденото лепило

Якост на срязване

EN 205

4,0 MPa



Temperaturna ustajivost

-20°C до +70°C

Полагане

- Повърхността трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво залепени части
- Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозиращият накрайник, който трябва да е подрязан съобразно дебелината на желаният слой лепило. Поставете флакона в пистолета и залепете.
- Прилагайте лепилото на равни точки или прекъснати линии на обратната страна на елемента, който искате да залепите.
- Притиснете двете части една към друга, но не много плътно.
- За големи повърхности препоръчваме да ги разделите веднага след полагане на лепилото, за няколко минути, след това ги слепете напълно.
- За тежки елементи, се препоручва допълнително укрепване за 24 часа.
- Прясно лепило може да се почисти с **TEKAFIN** или с алифатни разтворители, засъхнало лепило се почиства механично.

Пример за полагане на лепилото



Опаковка

- 300 мл флакон (20 опаковки в един кашон)
По предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки.

Съхранение

12 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура между + 10 °C и + 30°C, в оригиналната опаковка

Мерки за безопасност

S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място S24/25 Да се предотврати досега с кожата и очите R21 Вреди на кожата R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата R41 Опасност от сериозно увреждане на очите R43 Може да предизвика повишена чувствителност при контакт с кожата. S37 Да се носят подходящи ръкавици. S29 Да не се изпуска в канализацията.

Внимание!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрая краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!