

WRC PRIMER

СВОЙСТВА

- Изгоден за моментална употреба (еднокомпонентна система), като импрегнационно средство преди прилагане на мембраната HYDROBLOCKER WRC COATING
- Нисък вискозитет
- Не съдържа разтворители
- Не съдържа изоцианати
- Освежава и укрепва повърхността
- Свързва прах
- Намалява абсорбцията на субстрати
- Разход: 0,1–0,2 l/m² (един слой)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Като импрегнационно средство за порьозни повърхности преди нанасяне на мембрана Hydroblocker WRC coating за порьозни повърхности (бетон, циментова замазка, плочи от гипскартон, тухла, OSB плочи и т.н.)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Невтвърдено покритие

База

акрилна дисперсия

Вид

червена течност

Механизъм на втвърдяване

изпаряване на вода

Специфична гъстота

cca. 1,05 g/dm³

Време за изсъхване на слой

23°C/50% отн. влаж.

cca. 2 ч

Температура при нанасяне

от +5 °C до +30 °C

Якост по Shore A

ISO 868

65±5

HYDROBLOCKER WRC PRIMER Еднокомпонентно покритие съответно импрегнационно средство за порьозни повърхности както са: циментови замазки, циментов гипс, бетон и плочи от гипскартон за импрегнация преди нанасяне на мембрана HYDROBLOCKER WRC COATING





WRC PRIMER

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Поовърхност трябва да е яка и без замърсявания (прах, мазнини) както и без остатъци на боя или други покрития съответно вещества които биха могли да влияят на адхезия. Отстраняваме всички хлабави и лоше свързани части. С лепило или с ваяк нанасяме един слой покритие **HYDROBLOCKER WRC PRIMER** върху повърхността. В случай че повърхността е много порьозна, необходими са ни 2 слоя импрегнационно средство. Втория слай можем да нанасем веднага след като повърхността абсорбира първия слой. С нанасянето на мембраната **HYDROBLOCKER WRC COATING** можем да започнем 2 часа след нанасяне на покритието **HYDROBLOCKER WRC PRIMER**.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в сух и хладен простор при температури между 5 °C и 30 °C в оригинално затворане опаковка. Ако датата на срока на годност който е обозначен върху етикетата е изтекъл, то още не значи че продуктът е негоден за употреба. Необходимо е да се проверят свойствата на продукта.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ

Всички информации за безопасно поведение, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление. Екземпляр можете да получите и при Вашия представител на продажба на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции са дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия и начин на работа, препоръчваме да направите тестванията за всеки отделен случай на употреба.