

WRC COATING

СВОЙСТВА

- Изгоден за моментална употреба (еднокомпонентна система),
- Нисък вискозитет
- Не съдържа разтворители
- Не съдържа изоцианати
- Отрична обработваемост, просто нанасяне, нанася се в два слоя
- Отлична адхезия върху различни видове повърхности както са: (бетон, циментова замазка, плочи от гипскартон, тухла, OSB плочи и т.н.)
- Способност за премостяване на пукнатини
- Втвърдява се при стаена температура
- Разход: 1–1,3 kg/m² (един слой); 2–2,6 kg/m² (за два слоя)

ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ Течно, вграждащо, еднокомпонентно, водонепропускателно покритие DM O1, за вътрешна и външна употреба под керамичните плочки (залепвани с лепилата от клас C2 съгласно с EN 12004)

EN 14891: 2012

CE знак

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Покритието е изгодно за осигуряване на водоуплътнителност на:

- Бани, мивки, душ кабини
- Балкони и тераси
- Сухи монтажни елементи, мазилки, циментови и гипсови повърхности, тухла, елементи на пенобетон, OSB плочи

* Покритието винаги нанасяме под финалната облицовка (под керамичните плочки, мозаик, камък...)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

По повърхност трябва да е яка и без замърсявания (прах, мазнини) както и без остатъци на боя или други покрития съответно вещества които биха могли да влияят на адхезия. Отстраняваме всички хлабави и лоше свързани части. За порьозни повърхности препоръчваме предходна употреба на импрегнационно средство HydroBlocker WRC Primer. Преди нанасяне на **HydroBlocker WRC Coating** необходимо е вграждане на уплътнителни ленти HydroBlocker Tekatrak на местата на съединенията на натиск и стените, ъгловите съединения както и на местата на които има дилатация. **HydroBlocker WRC coating** разбъркаме преди употреба. Продуктът нанасяме с валик, четка или мистрия в два слоя (дебелина на отделен слой трябва да е сса. 1–2 mm). Вторият слой нанасяме след като първият слой изсъхне и именно под правия ъгъл относно първият слой. Окончателна дебелина на втвърдената мембрана трябва да е най-малко 1 mm. Време за изсъхване на отделния слой е 3–4 ч при 23°C и 50% влажност на въздуха. Облицовките от керамични плочки, камък и мозаик могат да се залепват 12ч след нанасяне на покритието. Преди цалепване на финалната облицовка необходимо е да се провери дали повърхност на нанесената мембрана **HydroBlocker WRC Coating** е хомогена, без непопълнените прорези и без мехурчета. В случай на наличието на споменатото, необходимо е проблематични части отново да се покрият. Финални облицовки залепваме с употреба на лепила от клас C2 съгласно със стандарта EN 12004 и избраните съгласно с тип на финалната облицовка. Инструменти за нанасяне както и остатъци от пресната смес веднага след употреба почистваме с вода.

HYDROBLOCKER WRC COATING е еднокомпонентно покритие за осигуряване на водоуплътнение в бани, мивки, душ кабини, на балконите, тераси и в други влажни помещения. Покритието се нанася непосредствено под финалната облицовка от керамични плочки, камък, мозаик. Заради високо съдържание на полимери вече втвърденото покритие въпреки различните условия на околната среда остава изкрючително еластичен.





HydroBlocker

WRC COATING

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Невтвърдено покритие

Основа	акрилна мембрана
Вид	течна паста
Механизъм за втвърдяване	изпаряване на вода
РН	8–9,5

Специфична гъстота

Време за създаване на коричка	1,4–1,5 g/cm ³	23 °C/ 50 % отн.влаж.	cca. 60 min.
Време на втвърдяване на отделен слой репило (1 mm)	23 °C/ 50% отн.влаж.		3–4 ч
Лепило за плочки върху покритието можем да нанесем	12 ч след нанасяне на покритието		
Температура при нанасяне			+5°C до +30°C
Втвърдено покритие			
Якост по Shore A ISO 868 655			
Промяна на обем	ISO 10563	< 25%	
Относително разтягане		> 100%	
Якост на опън	ISO 37	1–1,8 MPa	
Модул Е 100	ISO 1 част 1	> 1,5 MPa	
Температурна стабилност		от -5°C до +75°C	

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

- Покритието не нанасяме върху измръзната и много гореща повърхност.
- Покритието не ползваме на местата които постоянно са натоварени с вода (басейни за плуване, резервоари...)

ОПАКОВКА

5 kg, 10 kg кофа

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в сух и хладен простор при температури между 5 °C и 30 °C в оригинално затворане опаковка. Ако датата на срока на годност който е обозначен върху етикетата е изтекъл, то още не значи че продуктът е негоден за употреба. Необходимо е да се проверят свойствата на продукта.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ

Всички информации за безопасно поведение, лична защита и отстраняване на продукти са дадени в Информационен лист за безопасност. Информационен лист за безопасност можете да получите по заявление. Екземпляр можете да получите и при Вашия представител на продажба на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции са дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия и начин на работа, препоръчваме да направите тестванията за всеки отделен случай на употреба.

CE съгласно с EN 14891:2012