

## Грунд General Membrane битумен на бензинова основа 5 кг, черен, Eco Primer Rapid



### ПРИЛОЖЕНИЕ

General Rapid Primer се използва за обезпрашаване на основата и намаляване на порьозността на плоски повърхности от бетон и метал, което позволява отличното сцепление при газопламъчно полагане на битумни мембрани -повече отколкото при полагане със студено битумно лепило General Glue. General Rapid Primer се използва за грундиране на сутеренни стени и фундаменти, като създава водоплътност на бетонни повърхности, дърво и метал, както и за защита на тръби и метални резервоари, разположени под земната повърхност. Преди полагане на грунда е важно повърхностите да бъдат сухи, почистени от мазни петна и прахови частици.

General Rapid Primer е готов за използване. Грундът се нанася с помощта на четка, спрей или валик. Преди полагането на битумни хидроизолационни мембрани посредством пълно газопламъчно залепване е задължително основата да бъде суха. В противен случай по-добрият вариант е да се премине към използването на битумен грунд за влажни повърхности. Времето за съхнене зависи от порьозността на бетона, дебелината на слоя и температурата - както на повърхността, така и на околната среда. Обикновено времето за съхнене е в рамките на час след полагане. При по-голяма дебелина на слоя или при порьозна основа, времето за съхнене може да се увеличи от 2 до 4 часа. Разходната норма на грунда варира от 200 до 350 g/m<sup>2</sup>. Инструментите се почистват лесно със синтетични разредители.

## **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Вид: Черна течност

Плътност при 20 оС: EN ISO 2811-1 0,93 kg/l ±0,03

Сухо вещество при 130 оС: EN ISO 3251 38% - 42%

Вискозитет Din 4 при 20 оС EN ISO 2431 11" - 15"

Температура на огъваемост на оксидирания битум -10 оС

Проникване на битума в основата при 25 оС 15 - 20 dmm

Температура на разтичане на битума 90 - 100 оС

Време за съхнене : 30 - 60 min

Време за съхнене до степен на спиране на лепене при докосване: 10 - 140 min

Точка на възпламеняване : < 23 оС

Самозапалимост > 200 о С рН при 20 оС: неутрално

Стабилност в оригинално затворен съд: 12 месеца

Продукт: [Грунд General Membrane битумен на бензинова основа 5 кг, черен, Eco Primer Rapid](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Марка General Membrane](#)

Категория бранд: [Грунд General Membrane](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com