



Баумакол Премиум фугираща смес

Baumacol PremiumFuge



Продукт

Минерална прахообразна, nereагираща с хранителни продукти, водо- и мразоустойчива, оцветена, обогатена и хидравлично свързваща фугираща смес, клас CG 2 WA, съгл. EN 13888.

Състав

Цимент, пясък, добавки.

Приложение

За запълване на фуги с широчина от 1 мм до 8 мм, за стени и подове, за фаянс, други строителни плочи, мозайки, за вътрешно и външно приложение.

Технически данни

(Установени при базови температурно-влажностни показатели +20°C/60% относителна влажност на въздуха)

Цветова палитра:

24 цвята

Необходимо количество вода:

около 0,30 л/кг (= 30 %)

Време за отлежаване:

около 5 минути

Време за ползване на готовата смес:

около 2 часа

Разход:

около 0,5–0,9 кг/м², в зависимост от големината на плочите и широчината на фугата

Широчина на фугата:

от 1 до 8 мм, без пукнатини

Изпитана съгласно изискванията на EN 13888.

Препоръчителни инструменти: Бавнооборотна електрическа бъркалка, подходящ смесителен съд, зидарска мистрия, фугиращ инструмент, гумена шпакла, гъба за фуги, кофа вода.

Класификация според закона за химикалите

Символ за опасност: Xi дразнещ

R-фрази:

R 36: Дразни очите

R 38: Дразни кожата

R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа

S-фрази:

S 2: Да се пази от деца

S 24: Да се избягва контакт с кожата

S 25: Да се пази от попадане в очите

S 26: При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси консултация с лекар

S 27: Замърсено, напоено облекло да се съблече веднага

S 28: При контакт с кожата да се измие веднага

S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение:
за опаковките от 2 кг и 5 кг – около 36 месеца;
за опаковката от 20 кг – около 24 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

Форма на доставка

Опаковка: Кофа 2 кг, 1 палет = 168 кофи = 336 кг
Кофа 5 кг, 1 палет = 90 кофи = 450 кг
Торба 20 кг, 1 палет = 60 торби = 1200 кг

Технология на приложение

Основа: суха, незамръзвала, здрава, почистена от прах, масла, мазнини и нефиксирани части. Продуктът е приложим при: керамични плочки, теракота, малоформатни плочи; условно приложим при: повишени термични и статични натоварвания като подово отопление, готови бетонни елементи, тераси, фасади, басейни. Предварително се отстраняват остатъци от лепилото по фугата.

Приготвяне на сместа: В чист съд, посредством бавнооборотна бъркалка, се разбърква хомогенна, без наличие на грудки смес (време за бъркане около 3 минути). След около 15 минути време за отлежаване сместа се разбърква за кратко още веднъж.

Съотношение: около 0,60 l вода (отговаря на около 0,30 l/kg) на 2 kg Баумакол Премиум фугираща смес, съответно 1,50 l вода при 5 kg кофа.

Полагане: Нанася се посредством гумена шпакла, диагонално спрямо разположението на фугата.

Керамичното покритие се почиства след около 5 – 15 минути с чиста вода и мека гъба. След изсъхване, още веднъж с чиста вода се почиства останалият върху плочките циментов филм.

Плочките с вече положената фугираща смес следва да се пазят за около 24 часа от механично натоварване (да не се ходи върху плочките).

Охрана на труда

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и указания за изхвърляне може да се вземе от [ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ](#).

Общи указания

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под + 5°C, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин! Ниските температури и високата влажност забавят, а високите температури и ниската влажност ускоряват процеса на свързване и втвърдяване.

Да се ползва само чиста вода (вода от водопровода).

Да не се добавят други продукти. Фугата да не се мокри предварително. За избягване на петна по фугата, лепилото следва да е много добре изсъхнало!

Еднаквост в цвета на фугата се гарантира само в рамките на един партиден номер!