



Баумит Пума

Baumit Puma



Продукт

Фабрично произведен варо-циментов сух разтвор – като мазилка за ръчно нанасяне или като зидарски разтвор, за външно и вътрешно приложение.

Състав

Строителна вар, цимент, пясъци, добавки.

Свойства

Минерален варо-циментов разтвор, с добра паропропускливост.

Приложение

Като хастарна мазилка, за ръчно нанасяне с външно и вътрешно приложение, изпердасена или грубо изтеглена и/или като зидарски разтвор за направа на зидарии от керамични тухли, бетонови блокчета и др. подобни.

Технически данни

Клас по стандарт: GP – CS II, съгласно EN 998-1 (M2,5 – G, съгласно EN 998-2)

Якост на натиск (28 ден): $> 2,5 \text{ N/mm}^2$

Зърнометрия: 4 mm

Число на дифузно съпротивление μ : 15/35 (табл. стойност, съгл. EN 1745)

Коефициент на топлопроводност λ_n : около $0,8 \text{ W/mK}$

Суха обемна плътност: около 1750 kg/m^3

Необходимо количество вода: около 4 l/торба

Разход на материал: около 16 kg/m^2 при 10 mm дебелина

Минимална дебелина на мазилката: 20 mm

Максимална дебелина на мазилката: 25 mm на една ръка

Дебелина на слоя за зидане: около 12 mm

Класификация според закона за химикалите

Символ за опасност: Xi дразнещ

R-фрази: R 36: Дразни очите
R 38: Дразни кожата
R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа

S-фрази: S 2: Да се пази от деца
S 24: Да се избягва контакт с кожата
S 25: Да се пази от попадане в очите
S 26: При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси консултация с лекар
S 28: При контакт с кожата да се измие веднага
S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици

Да се следи общата гранична стойност на запрашеност, съгласно нивата, определени по МАК-листата от 2001 г. (концентрация на фина прах максимум 6 mg/m^3 , обща концентрация на прах максимум 15 mg/m^3).

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 9 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории, съгласно EN 998-1.

Форма на доставка

Опаковано: торби по 25 kg.

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзвала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изсолявания, да е с необходимата носимоспособност и да не се рони. Проверка на основата може да се извърши съгласно изискванията на ÖNORM B 3346. По отношение на равнинността е добре да се спазва ÖNORM DIN 18202.

При необходимост тухлената основа се навлажнява (омокря).

Указания при специфични за продукта основи

Зидарията трябва да е изградена съгласно нормативните изисквания – със запълнени fugи при зидането (ако това не е изпълнено, fugите да се запълват преди измазване).

Задължително се полага Баумит Шприц 4!

Преди да започне нанасянето на мазилката, за улесняване на работния процес, върху всички външни ъгли/ръбове се монтират неръждаеми защитни ъглови профили (лайсни). Закрепването им става с разтвор на циментова основа (в никакъв случай да не се използват гипсосъдържащи разтвори). За участъци, където впоследствие е предвидено керамично покритие, за по-лесно изтегляне в една ръка, да се използват метални водещи профили.

Начин на приложение

Баумит ДуоКласик се разбърква в гравитачен смесител 3–5 минути или на ръка и се полага с мистрия.

При необходимост от „майки“ за изготвяне на мазилката, такива се изпълняват предварително, от същия материал. Шприцът трябва да се навлажни.

При необходимост от по-големи дебелини на мазилката, например при големи неравности на основата, тя се полага на две ръце, „прясно в прясно“. Ако не се работи „прясно в прясно“ е необходимо нанесената при първа ръка мазилка да се награти хоризонтално с гребен и преди нанасяне на следващата ръка да се намокри добре.

При зидане, да се спазват указанията на производителя на тухли! Разтворът да се нанася по цялата контактна повърхност; да се зида право.

Указания и общи положения

Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на полагането, както и по време на свързването на материала, трябва да бъде над +5°C. При използване на отоплителни уреди да се осигури добро проветрение. Директно нагряване на мазилката е недопустимо.

Пресни мазилки да се поддържат влажни в продължение на минимум 2 дни.

Преди нанасянето на всеки следващ слой да се спазва технологичен престой от минимум 10 дни за сантиметър дебелина на мазилката.

Инсталационни канали, fugи на зидария, отвори и т.н. се запълват предварително с подходящ варо-циментов материал (например с ДуоКласик), в отделен работен цикъл.

В областта на връзката между различни строителни елементи (или тавани), мазилката се отсича в дълбочина до основата.

Върху площи, където са предвидени плочки мазилката не се изпердашва (да се съблюдава ÖNORM B 2207).

Крайни покрития за вътре и за отвън:

върху Баумит ДуоКласик – изтеглена:

Баумит Класико и съответно Баумит УниПраймер;

върху Баумит ДуоКласик, с междинен слой от Баумит ВиваРенова (подравнителна шпакловка) или Баумит Фина варова мазилка NHL:

Баумит УниПраймер и Баумит СиликатТоп

Баумит СиликатКолор

Баумит УниПраймер и Баумит ГранопорТоп

Баумит ПроКолор

Баумит ГранопорКолор

Баумит УниПраймер и Баумит СиликонТоп

Баумит СтарКолор

Баумит СиликонКолор

Баумит УниПраймер и Баумит НанопорТоп

Крайни покрития за вътре:

върху Баумит ДуоКласик с междинен слой от Баумит ВиваРенова (подравнителна шпакловка) или Баумит Фина мазилка:

Баумит УниПраймер и Баумит СиликатТоп

Баумит СиликатКолор

Баумит УниПраймер и Баумит ГранопорТоп

Баумит ПроКолор

Баумит ГранопорКолор

Баумит УниПраймер и Баумит СиликонТоп

Баумит СтарКолор

Баумит СиликонКолор

Баумит Дивина Професионел

Баумит Дивина Класик