



Баумит Дивина Професионал

Вътрешна бяла дисперсна боя Професионал

Предимства

- **Професионално качество**
- **Оптимални възможности за поправки**
- **Бедна на емисии, без разтворители и омекоцител**



Продукт

Готова за полагане декоративна дисперсна боя, паропропусклива, матова, с отлична покриваемост, устойчива при миене, за вътрешно боядисване.

Състав

Вода, пълнители и органични свързващи вещества.

Свойства

Добре покриваща (клас 1), G4 матова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтъриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валеж, както и с еърлес уред. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, включително 12-те нюанса на бялото, или общо 1044 цвята. Базовият цвят на боята „екстрабял 0019“ е различен и по-бял, сравнен с „0019“ от каталога Баумит Лайф.

Приложение

За вътрешно приложение върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и релефни фазерни тапети; добра за саниращи работи.

Технически данни

Продукт	
Плътност ISO 2811:	ок. 1.5 kg/l
Степен на гланц:	G4 stumpfmatt
Контрастно съотношение:	H10-Клас 2 - 7 m ² /l
Клас на изтъриваемост в мокро състояние:	R-Клас 2
Категория на качеството:	Premium
ЛОС: Действителна стойност:	< 0.1 g/l

Вариант(и)	Дивина Професионал 5 l	Дивина Професионал 14 l
Рангеман	ок. 35 m ² /кофа за едно нанасяне	ок. 98 m ² /кофа за едно нанасяне
Разход	ок. 0.15 l/m ² за едно нанасяне	ок. 0.14 l/m ² за едно нанасяне

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.



Форма на доставка	Кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l Кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l
Съхранение	На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 24 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Да бъде чиста, суха, незамръзвала, безпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се частици. Проверка на основата може да се извърши в съответствие с австрийски стандарти ÖNORM B 2230-2 и B 3346. Подходяща за нанасяне върху: ■ Пердашени варо-циментови и циментови мазилки ■ Бетон и други минерални основи ■ Дисперсни покрития и бои с добро сцепление Условно пригодна за нанасяне върху: ■ Варови мазилки (задължително да се вземе под внимание степента на карбонизация!) ■ Плочы от гипсокартон (обработени с Баумит Изолірац грунд) ■ Гипсови мазилки (обработени с Баумит Изопраймер или ГелПраймер) Не е пригодна за нанасяне върху: ■ Синтетични материали и смоли ■ Лакови или маслени покрития ■ Тукталови бои ■ Варови бои (покрития)
Подготовка на основата	■ Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват механично; ■ При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното технологично време за свързване; ■ Ронещи се или силно попиващи основи се обработват предварително (например с Баумит МултиПраймер - дълбочинен грунд или Баумит Изопраймер); ■ Гипсокартонени плочи да се грундират двукратно с Баумит Изолірац Грунд.
Преработка	Баумит Дивина Професионал се нанася с четка, ваяк или машинно, включително с бояджийски еърлес ("airless") машини. Изграждане на покритието Грундиране на силно попиващи основи: Баумит ГелПраймер или Баумит Изопраймер, който, в зависимост от основата, се нанася в един до два слоя, неразреден или разреден с вода в съотношение 1:1 до 1:2. Технологичното време за съхнене - докато основата престане да лепне (ок. 1-3 часа). Покривен слой: Баумит Дивина Професионал се нанася на 2 ръце: ■ Първият слой може да се разрежи с максимум 10% вода, време за съхнене 4 часа; ■ Вторият слой Дивина Професионал се нанася неразреден или разреден с максимум 5% вода.
Указания и общи положения	Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C и да не е по-висока от +30°C. Окончателната устойчивост на миене се достига след ок. 28 дни. Зададените свойства по отношение на съхненето се отнасят за температура на въздуха от +20°C и относителна влажност на въздуха 55%, и могат да бъдат повлияни значително при други климатични условия. Мерки за безопасност Дивина Професионал е в групата А.а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани - ППВО и съдържанието на летливи органични съединения е < 30 g/l (виж Директива 2004/42/ЕО и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти). Да се пазят пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се измият обилно с вода, да не се изчака изсъхването и втвърдяването на боята. Инструменти и машини да се измиват веднага след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.